

Колокрил - Colocryl

Тип	Водоразбавляемая шпаклевка для деревянных и древесно-плитовых поверхностей.
Область применения	Для шпатлевания отверстий, трещин и царапин.
Объекты применения	Применяется для шпатлевания деревянных и древесно-плитовых поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристики	На обработанные Колокрилом поверхности можно наносить водоразбавляемый материал или материал на растворителях.
Оттенки цвета	Белый.
Класс эмиссии	Не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду.
Растворитель	Вода
Способ нанесения	Шпатель.
Время высыхания	Тонкое шпатлевание можно отшлифовать через 15 – 30 минут, более глубокое шпатлевание через 1 – 4 часа от нанесения шпаклевки (при температуре 23°C). Более высокая температура ускорит высыхание.
Сухой остаток	Около 60% по объему, 78% по весу.
Плотность	1,8 кг/л.
Хранение	12 месяцев(при температуре 23 °C).
Код	007 2000

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

Условия при обработке	Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха обрабатываемой поверхности и шпаклевки должна быть во время проведения работ и сушки выше +18°C, относительная влажность воздуха ниже 70%.
Обработка	Очистить поверхность от грязи и удалить отслаивающиеся частицы с поверхности. Обработать глубокие отверстия два раза или больше. Отшлифовать поверхность и удалить пыль. На поверхность можно нанести морилку Дикко или Акви Колор, покрыть лаками серий Акви или Мерит или покрасить красками серий Акви или Диккопласт.
Очистка инструментов	Вода.
Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС	Содержание летучих органических веществ составляет 40 гр/л.

Охрана труда

Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila, Industrial Coatings. Только для профессионального применения.

полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.

Tikkurila Oy • P.O. Box 53 • Kuninkaalantie 1 • FI-01301 Vantaa Finland • Tel. +358 9 857 71 • Fax +358 9 8577 6900 VAT FI01970674 • Business Identity Code 0197067-4 • Registered Office Vantaa • www.tikkurila.ru