

Колонол - Colonol

Тип	Органоразбавляемая алкидная шпаклевка.
Область применения	Применяется для шпатлевания и выравнивания отверстий деревянных, древесностружечных, древесноволокнистых и металлических поверхностей вне и внутри помещения.
Объекты применения	Рекомендуется для отделки мебели, деталей мебели, дверей, окон, лодок, транспортных машин и т.п.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристики	Можно применять с каталитными, алкидными, латексными, масляными красками, а также водоразбавляемыми красками. Легко шлифовать и циклевать.
Оттенки цвета	Белый.
Расход	6 – 8 м ² /л (100 мкм).
Растворитель	Уайт-спирит 1050
Способ нанесения	Наносится шпателем или распылителем.
Время высыхания	Через 1 – 2 часа. Время высыхания зависит от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха, вентиляции и от шпатлевавшего материала.
Сухой остаток	Около 71% по объему и 87% по весу.
Плотность	1,8 кг/л.
Код	007 2084

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

Условия при обработке	Поверхность должна быть сухой и температура не менее +5°C и относительная влажность воздуха ниже 80%.
Предварительная подготовка	Новые, неокрашенные поверхности: Удалить грязь, пыль и отслаивающиеся частицы с поверхности. Грунтование пористых поверхностей грунтовкой ЕХУ улучшает адгезию. Грунтовку можно разбавить приблизительно на 10% Уайт-спиритом 1050. Старые, ранее окрашенные поверхности: Промыть поверхность моющим средством Маалипесу и тщательно сполоснуть водой. После сушки поверхности, удалить отслаивающуюся краску скребком и отшлифовать всю поверхность. Удалить пыль.
Обработка	Шпаклевку нанести шпателем прямо на деревянные, древесностружечные, волокнистые и металлические поверхности или на сухую грунтовку. Используется для заполнения или выравнивания отверстий, трещин и швов. При распылении разбавить при необходимости Уайт-спиритом 1050. При нанесении шпателем разбавить при необходимости. На шпаклевку можно нанести грунтовку, межслойную грунтовку и отделочную краску, содержащую сильные растворители. Также можно нанести обычную алкидную или латексную краску.
Очистка инструментов	Уайт-спирит 1050.
Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС	Содержание летучих органических веществ составляет до 240 ± 20 гр/л.

Охрана труда

Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila, Industrial Coatings. Только для профессионального применения.

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.

Tikkurila Oy • P.O. Box 53 • Kuninkaalantie 1 • FI-01301 Vantaa Finland • Tel. +358 9 857 71 • Fax +358 9 8577 6900 VAT FI01970674 • Business Identity Code 0197067-4 • Registered Office Vantaa • www.tikkurila.ru