

## Темахлор 40 - Temachlor 40

<b>Тип</b>	Однокомпонентная, толстослойная покрывная краска на хлорокаучуковой основе.
<b>Область применения</b>	Применяется в качестве покрывной краски в хлорокаучуковых системах. Рекомендуется для окраски поверхностей в морской и промышленной среде, подвергающихся умеренному химическому воздействию. Применяется также для пароизоляции бетонных поверхностей, имеется отчет испытаний Государственного технического научно-исследовательского центра Финляндии.
<b>Объекты применения</b>	Мосты, краны, конвейеры, портовое оборудование, наружные поверхности цистерн.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристики	Позволяет нанесение толстых слоев. Можно наносить также при низких температурах. Выдерживает временную тепловую нагрузку, до +80°C /175°F сухого тепла.
Оттенки цвета	Цвета по таблице колеров RAL, NCS, SSG, BS, Monicolor Nova и Symphony колеровка системой TEMASEEPD.
Цветовые карты	Под покрывную краску яркого цвета рекомендуется применять грунтовку, подколерованную по карте цветов TEMASPEED PRIMERS одного оттенка с краской.
Степень блеска	Полуглянцевая

Расход	Рекомендуемая толщина пленки		Теоретический расход
	сухой	мокрой	
	50 мкм	120 мкм	8,4 кв.м/л
	70 мкм	170 мкм	6,0 кв.м/л

Практический расход зависит от метода нанесения, условий при нанесении и формы и шероховатости окрашиваемой поверхности.

Растворитель	1006 и 1053
Способ нанесения	Безвоздушное распыление и кистью.

Время высыхания	Толщина сухой пленки 60 мкм			
	+10°C	+23°C	+35°C	
От пыли, спустя	1 ч.	½ ч.	15 мин.	
На отлип, спустя	3 ч.	2 ч.	1 ч.	
Межслойная выдержка, спустя	5 ч.	4 ч.	3 ч.	

Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. При нанесении слишком толстыми слоями отверждение замедляется!

Сухой остаток	42±2% по объему (ISO 3233); 59±2% по весу
Плотность	1.2 – 1.3 кг / литр в зависимости от оттенка
Код	140 7323 (база TCH), 140 7326 (база TVH)

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

Условия при обработке	Поверхность должна быть сухой. При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна опускаться ниже -10°C / 14°F. Относительная влажность воздуха не должна превышать 85%. Температура стальной поверхности должна быть, по крайней мере, на 3°C/38°F выше точки росы воздуха.
-----------------------	---

---

Предварительная подготовка	Загрунтованные поверхности: Удалить соли, смазочный материал, масло и другие загрязнения соответствующим методом. Устранить дефекты в грунтовке. Обратите внимание на межслойную выдержку шрунтовки (ISO 12944-4).
Грунтование	Теманил МС Праймер, Темасил 90, Темацинк 77, Темацинк 88 и Темацинк 99.
Покрывная окраска	Темахлор 40.
Окраска	Тщательно перемешать краску перед применением. В зависимости от метода нанесения краску разбавлять на 0-15%. Диаметр форсунки безвоздушного распылителя 0,013"-0,019"; угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции.
Очистка инструментов	Растворитель 1006 или Растворитель 1053.
Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС	Содержит 550 ± 20 г / литр краски летучих органических соединений.

---

### **Охрана труда**

Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila, Industrial Coatings. Только для профессионального применения.

---

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.

Tikkurila Oy • P.O. Box 53 • Kuninkaantie 1 • FI-01301 Vantaa Finland • Tel. +358 9 857 71 • Fax +358 9 8577 6900 VAT FI01970674 • Business Identity Code 0197067-4 • Registered Office Vantaa • [www.tikkurila.ru](http://www.tikkurila.ru)