



ФОРЕСТ масляная краска

Тип	Краска на основе натурального масла с добавлением алкида.
Область применения	Предназначена для наружной окраски пиленых и строганных деревянных поверхностей, а также пропитанной под давлением древесины. Не рекомендуется применять для окраски бревен. Применяется для окраски наружных стен, оконных рам, перил, заборов, флагштоков. Пригодна также для внутренних работ.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	На пиленую поверхность – 6-8 кв.м/л. На строганную и окрашенную поверхность – 8-11 кв.м/л.
Сухой остаток	75-80% по массе, 63-70% по объему.
Удельный вес	1,3–1,5 кг/л в зависимости от оттенка (ISO 2811).
Разбавитель	Уайт-спирит.
Способ нанесения	Наносится кистью.
Время высыхания	При нормальных условиях поверхность считается высохшей через сутки. Следующий слой рекомендуется наносить через несколько суток. При температуре ниже +20 град.С, в сырую погоду или при нанесении краски толстым слоем высыхание замедляется.
Блеск	Полуглянцевый.
Базис	А и С.
Цвет	Базис А применяется как таковой, оба базиса колеруются по каталогу "Краски для наружных работ", а также в большинство цветов каталогов "Тиккурила Симфония" и "Мониколор Нова".
Атмосферостойкость	Срок службы составляет 10 лет при условии, что окраска произведена на новую неокрашенную деревянную поверхность согласно инструкции фирмы. Незначительное выцветание возможно, что характерно масляным краскам.
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения неокрашенной краски в заводской невскрытой упаковке 5 лет со дня изготовления.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предварительная обработка

Новую поверхность очищают от грязи, плесени и посторонних включений. Ржавеющие металлические детали, например, шляпки гвоздей, защищают антикоррозионной грунтовкой ГРИТ БЛЭК или ГРИТ МЕТАЛ. Смолу удаляют, и места сучков покрывают изолирующим лаком "Оксалакка". С ранее окрашенной поверхности удаляют отслаивающуюся краску скребком и ее очищают стальной щеткой. Загрязнения и плесень смывают с поверхности составом "Хомеенпойсто" согласно инструкции по применению, или гипохлоритным раствором.

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Во время окраски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше +5 град.С, а относительная влажность воздуха менее 80%. Окраску следует производить заблаговременно до выпадения вечерней росы, так как под воздействием влаги свежая лакокрасочная пленка может тускнеть.

Окраска

Во избежание различий в оттенке, для окраски сплошной поверхности в одном сосуде смешивают достаточное количество краски одной партии. Краску тщательно перемешивают перед применением и наносят кистью. Для нанесения первого слоя краску разбавляют уайт-спиритом примерно на 10%. Последующую окраску производят неразбавленной краской не ранее, чем через несколько суток. При необходимости, краску можно разбавить уайт-спиритом. Торцовые концы древесины следует обработать особенно тщательно.

Очистка инструментов

Малярные инструменты очищают уайт-спиритом.