



ГАРДЕН 10 матовая алкидная эмаль

Тип	Алкидная эмаль для внутренних работ.
Область применения	Предназначена для окраски деревянных, древесно-стружечных, древесно-волокнистых, оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, гипсовых и металлических поверхностей внутри зданий. Применяется для окраски стен и потолков, а также батарей отопления, дверей и мебели.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	8-12 кв.м/л.
Сухой остаток	72-77% по массе, 55-60% по объему.
Удельный вес	1,3-1,5 кг/л в зависимости от цвета (ISO 2811).
Разбавитель	Уайт-спирит.
Способ нанесения	Наносится валиком, а также распылением или кистью.
Время высыхания	От пыли – 3-4 часа (ASTM D1640). Следующий слой можно наносить через 16 часов при нормальных условиях. Поверхность считается высохшей через сутки.
Блеск	Матовый.
Базис	А (код M53 6001) и С (код M53 6003).
Цвет	Базисы А и С колеруют по каталогам "Мониколор Нова" и "Тиккурила Симфония". Белую краску базиса А можно применять как таковую, либо колеровать, краску базиса С обязательно колеровать!
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения неколерованной краски в заводской невскрытой упаковке 5 лет со дня изготовления.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предварительная обработка	Неокрашенную поверхность обезжиривают и очищают от грязи и пыли. Оштукатуренные, зашпатлеванные, бетонные, кирпичные, гипсовые, деревянные, древесно-стружечные и древесно-волокнистые поверхности грунтуют алкидной грунтовкой МОРАЙН АЛКИД. Стальные поверхности грунтуют антикоррозионной грунтовкой ГРИТ БЛЭК, а оцинкованные и алюминиевые поверхности – антикоррозионной грунтовкой ГРИТ
----------------------------------	--

МЕТАЛ. До грунтования алюминиевые поверхности шлифуют для улучшения сцепления. Ранее окрашенную поверхность вымывают моющим средством «Маалипесу» или содовым раствором, затем тщательно промывают чистой водой и высушивают. Отслаивающуюся краску удаляют скребком и всю поверхность шлифуют. Пыль от шлифовки удаляют. Неровности выправляют универсальной шпатлевкой «Спаккели» или заделывают алкидной шпатлевкой «Спаккели». Зашпатлеванные участки шлифуют, пыль от шлифовки удаляют.

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше +5 град.С, а относительная влажность воздуха менее 80%.

Окраска

При необходимости, краску тщательно перемешивают перед применением и разбавляют уайт-спиритом. Краску наносят 1-2 слоями валиком, распылением или кистью.

Очистка инструментов

Малярные инструменты очищают уайт-спиритом.