



ГАРДЕН 30
полуматовая
алкидная эмаль

Тип	Алкидная эмаль для внутренних работ.
Область применения	Предназначена для окраски деревянных, древесностружечных, древесноволокнистых, оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, гипсовых и металлических поверхностей внутри зданий. Применяется для окраски стен и потолков в помывочных, кухнях и лестничных клетках, а также дверей, мебели и батарей отопления.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	8-12 кв.м/л.
Сухой остаток	70-78% по массе, 55-64% по объему.
Удельный вес	1,3-1,5 кг/л в зависимости от цвета (ISO 2811).
Разбавитель	Уайт-спирит.
Способ нанесения	Наносится валиком, распылением или кистью.
Время высыхания	При нормальных условиях от пыли – 3-4 часа (ASTM D1640). Следующий слой можно наносить через 16 часов. Поверхность считается высохшей через сутки.
Блеск	Полуматовый.
Базис	А (код М54 6001) и С (код М54 6003).
Цвет	Базисы А и С колеруют по каталогам "Тиккурила Симфония" и "Мониколор Нова". Краска белого цвета (базис А) готова к применению, а базис С обязательно колеровать!
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения неоклерованной краски в заводской невскрытой упаковке 5 лет со дня изготовления.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предварительная обработка	Неокрашенную поверхность обезжиривают и очищают от грязи и пыли. Оштукатуренные, зашпатлеванные, бетонные, кирпичные, гипсовые, деревянные, древесно-стружечные и древесноволокнистые поверхности грунтуют алкидной грунтовкой МОРАЙН АЛКИД. Стальные поверхности грунтуют антикоррозионной грунтовкой ГРИТ БЛЭК, а оцинкованные и
----------------------------------	--

алюминиевые поверхности – антикоррозионной грунтовкой ГРИТ МЕТАЛ. До грунтования алюминиевые поверхности шлифуют для улучшения сцепления. Ранее окрашенную поверхность вымывают моющим средством «Маалипесу» или содовым раствором, затем тщательно промывают чистой водой и высушивают. Отслаивающуюся краску удаляют скребком и всю поверхность шлифуют. Пыль от шлифовки удаляют. Неровности выправляют универсальной шпатлевкой «Спаккели» или заделывают алкидной шпатлевкой «Спаккели». Зашпатлеванные участки шлифуют, пыль от шлифовки удаляют.

Условия при окраске Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше +5 град.С, а относительная влажность воздуха менее 80%.

Окраска При необходимости, эмаль тщательно перемешивают перед применением и разбавляют уайт-спиритом. Эмаль наносят 1-2 слоями валиком, распылением или кистью.

Очистка инструментов Малярные инструменты очищают уайт-спиритом.