



ГАРДЕН 90
универсальная
высокоглянцевая
алкидная эмаль

Тип	Алкидная эмаль универсального применения.
Область применения	Предназначена для окраски деревянных, древесностружечных, древесноволокнистых и металлических поверхностей внутри и вне зданий. Применяется для окраски мебели, дверей, внутренних оконных рам, деревянных полов, лодок, велосипедов, вывесок и т.д.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	По металлу – 10-14 кв.м/л, по гладкому дереву – 8-12 кв.м/л.
Сухой остаток	57-65% по массе, 48-55% по объему.
Удельный вес	0,9-1,2 кг/л в зависимости от цвета (ISO 2811).
Разбавитель	Уайт-спирит.
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или распылением.
Время высыхания	При нормальных условиях от пыли – 3-4 часа (ASTM D1640). Следующий слой можно наносить через 16 часов.
Блеск	Высокоглянцевый.
Базис	А (код М60 6001) и С (код М60 6003).
Цвет	Базисы А и С колеруют по каталогам "Тиккурила Симфония" и "Мониколор Нова". Краска белого цвета (базис А) готова к применению, а базис С обязательно колеровать!
Атмосферостойкость	Срок службы составляет 10 лет при условии, что окраска произведена согласно инструкции фирмы.
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения неколерованной краски в заводской невскрытой упаковке 5 лет со дня изготовления.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предварительная обработка	Неокрашенную поверхность обезжиривают и очищают от грязи и пыли, ржавчины и т.п. загрязнений.
----------------------------------	---

Оштукатуренные, зашпатлеванные, бетонные, кирпичные, гипсовые, деревянные, древесно-стружечные и древесно-волокнистые поверхности внутри зданий грунтуют алкидной грунтовкой МОРАЙН АЛКИД. Стальные поверхности грунтуют антикоррозионной грунтовкой ГРИТ БЛЭК, а оцинкованные и алюминиевые поверхности – антикоррозионной грунтовкой ГРИТ МЕТАЛ. До грунтования алюминиевые поверхности шлифуют для улучшения сцепления. Ранее окрашенную поверхность внутри здания вымывают моющим средством «Маалипесу» или содовым раствором, а снаружи составом «Пансарипесу» или соответствующим эмульгирующим составом. Затем поверхность тщательно промывают чистой водой и высушивают. Отслаивающуюся краску удаляют скребком и всю поверхность шлифуют. Пыль от шлифовки удаляют. Неровности выправляют алкидной шпатлевкой «Спаккели». Находящиеся в плохом состоянии поверхности грунтуют алкидной грунтовкой МОРАЙН АЛКИД, «Еху» или аналогом.

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше +5 град.С, а относительная влажность воздуха менее 80%. Внимание! При вышеуказанных предельных условиях высыхание эмали будет заметно медленнее, чем при стандартных условиях (т.е. при температуре +20 град.С и относительной влажности 50%). Больше всего увеличивается срок высыхания эмалей темных цветов.

Окраска

Перед применением эмаль тщательно перемешивают. При необходимости эмаль разбавляют уайт-спиритом. Эмаль наносят 1-2 слоями кистью или распылением.

Очистка инструментов

Малярные инструменты очищают уайт-спиритом.