

ГРИТ МЕТАЛ грунтовка
антикоррозионная для
черных и цветных
металлов

Тип	Антикоррозионная грунтовка быстрого высыхания. Не содержит свинца или хроматов.
Область применения	Предназначена для грунтования стальных, оцинкованных и алюминиевых поверхностей, подвергающихся усиленной нагрузке. Применяется в качестве грунтовки под алкидные эмали. Применяется для грунтования железнодорожного подвижного состава, автотранспортных средств, сельхозтехники, наружных поверхностей резервуаров и цистерн, стальных строительных конструкций, крыш, водостоков и других поверхностей как снаружи, так и внутри зданий.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	10-12 кв.м/л.
Сухой остаток	75-78% по массе, 59-64% по объему.
Удельный вес	1,3-1,5 кг/л (ISO 2811).
Разбавитель	Ксилол.
Способ нанесения	Наносится кистью или распылением.
Время высыхания	При нормальных условиях от пыли – 2 часа (ASTM D1640). Покрывную краску можно наносить не ранее, чем через сутки и не позже, чем через 5 суток после нанесения грунтовки.
Блеск	Матовый.
Цвет	Белый.
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке 5 лет со дня изготовления.
Тара	1 л, 3 л, 10 л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предварительная обработка	Неокрашенную поверхность вне зданий обезжиривают и очищают от грязи и пыли составом «Панссарипесу» или соответствующим эмульгирующим составом, а внутри – составом «Маалипесу» или содовым раствором. Затем поверхность тщательно промывают чистой водой и высушивают. Допускается проводить обезжиривание уайт-спиритом. С ранее окрашенной поверхности удаляют
----------------------------------	--

отслаивающуюся краску и ржавчину скребком и щеткой (до степени очистки St 2). Поверхность вымывают вышеуказанным составом, затем тщательно промывают чистой водой и высушивают.

Условия при окраске

Грунтуемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше +5 град.С, а относительная влажность воздуха менее 80%. Во избежание слишком быстрого испарения растворителей, образования пузырьков и пор, ухудшения адгезии и т.д., температура окрашиваемой поверхности не должна превышать +35 град.С.

Окраска

Грунтовку тщательно перемешивают перед применением. Для нанесения кистью грунтовку обычно не разбавляют, а при распылении под высоким давлением грунтовку разбавляют ксилолом до 5% по объему. В качестве покрывной краски для наружных работ можно применять, например, универсальную алкидную эмаль ГАРДЕН 90, а для внутренних работ – все эмали семейства ГАРДЕН.

Очистка инструментов

Малярные инструменты очищают ксилолом.