

МИНЕРАЛ ГАММА
краска для цоколя и
фасадов

Тип	Щелочестойкая водоразбавляемая акриловая краска, колеруемая в широкую цветовую гамму.
Область применения	Предназначена для защиты нового и ранее окрашенного бетона, прочной цементно-известковой штукатурки, силикатного кирпича и фибро- (асбо-) цементных плит вне и внутри помещений. Не применять на бетонные поверхности, покрытые крошкой природного камня. Применяется для окраски цоколей и фасадов домов, балконов, опорных стенок и т.д.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	На 1 слой на непитьвающие поверхности около 0,25 кг/кв.м (0,17л/кв.м); на непитьвающие поверхности: около 0,35 кг/кв.м (0,25 л/кв.м)
Сухой остаток	Около 55-60%, в зависимости от цвета.
Удельный вес	Около 1,35 кг/л, в зависимости от цвета.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Распылением, валиком или кистью.
Время высыхания	При нормальных условиях высыхает за 2 часа. Следующий слой можно наносить через сутки. Продолжительность высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха.
Блеск	Глубоко матовый.
Базис	AP (код S34 6201) и C (код S34 6003).
Цвет	Базисы AP и C не применяются как таковые, а колеруются более чем в 700 цветов по каталогам "Гамма цветов для минеральных поверхностей", "Лакокрасочные материалы для каменных поверхностей", "Краски для наружных работ", и большинство цветов каталогов "Тиккурила Симфония", "Мониколор Nova" и NCS.
Атмосферостойкость	Хорошая, в том числе в промышленной среде.
Хранение	Краску хранить и транспортировать при температуре не ниже +5 град.С в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 3 года со дня изготовления.
Тара	2.7 л, 9 л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предварительная обработка

Новые поверхности очистить от грязи, пыли, высолов, и других посторонних включений. Если залитые в опалубку бетонные поверхности глянцевые и стеклянистые по внешнему виду, их необходимо обработать механически, для придания им шероховатости. Имеющийся на поверхности цементный клей удалить, например, пескоструйной обработкой, либо корщеткой. Свежую штукатурку выдержать до окраски не менее одного месяца, а бетон — не менее двух месяцев. Штукатурку, силикатный кирпич и фиброцементные плиты при необходимости грунтовать "Gravel uni". Прочный бетон, как правило, не требует грунтования. Ранее окрашенные поверхности очистить от отслаивающейся и слабо держащейся краски и шпатлевки. Известковые и кремний-органические краски удалить полностью. Отремонтированные новой штукатуркой участки выдержать не менее 1 месяца.

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Температура поверхности, краски и воздуха должна быть выше +5 град.С, а относительная влажность воздуха — менее 80%. Перед началом работ рекомендуется отработать на небольшом участке стены технологию подготовки поверхности, грунтования и окраски.

Окраска

Краску перед употреблением перемешать, а при необходимости разбавить водой. Наносить краску распылением, валиком или кистью в 2 слоя.

Очистка инструментов

Малярные инструменты очищают водой.