

**МИРАЛКИД 90**  
**высокоглянцевая**  
**эмаль**

<b>Тип</b>	Универсальная алкидная эмаль.
<b>Область применения</b>	Применяется для окраски металлических и деревянных поверхностей, древесно-волоконистых и древесно-стружечных плит внутри и вне помещений, например: велосипедов, катеров, лодок, трамваев и другого транспорта, сельхозтехники, оконных рам, дверей, мебели и т.д.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Расход</b>	По металлу - 12 - 14 кв.м/л, по гладкому (строганому) дереву - 10-12 кв.м/л в зависимости от цвета и способа нанесения.
<b>Сухой остаток</b>	около 50%.
<b>Удельный вес</b>	0,95 - 1,3 кг/л в зависимости от цвета.
<b>Разбавитель</b>	Уайт-спирит 1050 или Растворитель 1032 для распыления.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью, валиком или распылением. Допускается при необходимости разбавлять на 5-15% по объему. При нанесении распылением толщина сухой пленки не должна превышать 40 мкм.
<b>Время высыхания</b>	От пыли 3-4 часа. Следующий слой можно наносить через сутки.
<b>Блеск</b>	Высокоглянцевый.
<b>Базис</b>	А и С
<b>Цвет</b>	Колеруется по каталогу "Мониколор Нова" в цвета, отмеченные буквами А, В и С.
<b>Атмосферостойкость</b>	Хорошая, в том числе в морской и промышленной среде
<b>Хранение</b>	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.
<b>Тара</b>	0,9 л; 2,7 л; 9 л

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Предварительная обработка</b>	Неокрашенная поверхность: очистить поверхность от пыли, ржавчины, и др.загрязнений и обезжирить ее. Деревянные поверхности, древесно-волоконистые и древесно-стружечные плиты загрунтовать грунтовкой ЕХУ или ОТЕКС, а стальные и оцинкованные поверхности - противокоррозионной грунтовкой РОСТЕКС (внутри помещений) или РОСТЕКС СУПЕР (вне помещений). Алюминиевые поверхности и поверхности, подвергающиеся постоянному воздействию влаги загрунтовать
----------------------------------	--

РОСТЕКС СУПЕР. Алюминиевые поверхности рекомендуется до грунтования прошкурить. Ранее окрашенная поверхность: при окраске поверхностей внутри помещений вымыть их моющим средством МААЛИПЕСУ, затем тщательно промыть водой, дать просохнуть. Для промывки наружных металлических поверхностей использовать ПАНССАРИПЕСУ. Отслаивающуюся краску удалить скребком, всю поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости деревянные поверхности находящиеся в плохом состоянии, грунтовать грунтовкой ЕХУ или ОТЕКС. Очищенные до металла поверхности грунтовать грунтовкой РОСТЕКС или РОСТЕКС СУПЕР. Впадины и другие неровности выправить алкидной шпаклевкой.

<b>Условия при окраске</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха - менее 80%. Однако, высыхание в вышеуказанных предельных условиях идет гораздо медленнее, чем при стандартных условиях (+23°C/50%). Медленнее всего высыхают краски темных цветов, колерованные пастами Мониколор.
<b>Окраска</b>	Краску перед применением перемешать. При необходимости для нанесения кистью разбавить уайт-спиритом, а для распыления-растворителем 1032. Наносить краску кистью, валиком или распылением 1-2 слоями
<b>Очистка инструментов</b>	Рабочие инструменты промыть уайт-спиритом.