

МОРАЙН АЛКИД
выравнивающая
алкидная грунтовка

| | |
|---------------------------|---|
| Тип | Алкидная грунтовка для внутренних работ. |
| Область применения | Применяется в качестве первичной, вторичной или шлифуемой грунтовки на деревянные, древесностружечные, древесноволокнистые, оштукатуренные, бетонные, зашпатлеванные, кирпичные и гипсокартонные поверхности внутри здания. Можно применять также для укрепления окрашенных клеевыми или известковыми красками поверхностей (например, потолков) до окраски водоразбавляемой краской. Применяется для грунтования мебели, дверей, оконных рам, внутренних стен и потолков. В качестве покрывной краски можно применять как алкидные эмали, так и водоразбавляемые краски. |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| | |
|-------------------------|---|
| Расход | 10-15 кв.м/л, в зависимости от впитывающей способности подложки и метода нанесения. |
| Сухой остаток | 76-82% по массе, 58-62% по объему. |
| Удельный вес | 1,3-1,5 кг/л (ISO 2811). |
| Разбавитель | Уайт-спирит. |
| Способ нанесения | Наносится кистью, распылением или валиком. |
| Время высыхания | При нормальных условиях от пыли - 1 час (ASTM D1640). Шлифование и нанесение следующего слоя можно производить через 16 часов. |
| Блеск | Матовый. |
| Базис | АР. |
| Цвет | Белый. Можно колеровать в светлые тона каталогов "Тиккурила Симфония" и "Мониколор Нова". |
| Хранение | Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке 5 лет со дня изготовления. |
| Тара | 0,9 л, 2,7 л, 9 л. |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

| | |
|----------------------------------|--|
| Предварительная обработка | Неокрашенную поверхность очищают от грязи и пыли. Места сучков покрывают лаком «Оксалакка». Ранее окрашенную поверхность обрабатывают моющим средством «Маалипесу» или содовым раствором, затем тщательно промывают чистой |
|----------------------------------|--|

водой и высушивают. Неровности выправляют алкидной шпатлевкой (например, «Спаккели»). Зашпатлеванные участки шлифуют, пыль от шлифовки удаляют.

Условия при окраске

Грунтуемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше +5 град.С, а относительная влажность воздуха менее 80%.

Окраска

Грунтовку тщательно перемешивают перед применением. Для грунтования деревянных поверхностей грунтовку разбавляют уайт-спиритом примерно на 10%. Для вторичного грунтования или шлифования грунтовку обычно не разбавляют. Грунтовку наносят кистью, валиком или распылением.

Очистка инструментов

Малярные инструменты очищают уайт-спиритом.