

**МОРАЙН СТРОНГ**  
укрепляющая  
грунтовка (концентрат)

<b>Тип</b>	Водоразбавляемая укрепляющая акриловая грунтовка глубокого проникновения для внутренних работ. Содержит добавки против грибков и плесени.
<b>Область применения</b>	Предназначена для пропитки пористых поверхностей: старых мелящих покрытий, плохо смытой побелки, слабых (прочнодержавшихся) штукатурок, асбоцементных и гипсокартонных плит, бетона и др. с целью их укрепления перед нанесением водно-дисперсионных красок и перед оклейкой обоями.

### **ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Расход</b>	После разбавления водой 70-400 г/кв.м в зависимости от пористости и толщины слоя укрепляемого материала.
<b>Удельный вес</b>	Около 1,0 кг/л.
<b>Разбавитель</b>	Вода.
<b>Способ нанесения</b>	Наносить распылителем, валиком или кистью.
<b>Время высыхания</b>	При нормальных условиях от пыли - около 1 часа. Следующий слой можно наносить через 3-4 часа (при укреплении тонкого слоя старой краски) или через сутки (при укреплении штукатурки).
<b>Цвет</b>	После высыхания — бесцветная.
<b>Хранение</b>	Хранить в плотно закрытой таре. Предохранять от мороза. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 2 года со дня изготовления.
<b>Тара</b>	3 л, 10 л.

### **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Предварительная обработка</b>	Очистить поверхность от отслаивающейся старой краски, побелки, пыли, жира и других загрязнений.
<b>Условия при окраске</b>	Поверхность должна быть сухой. Температура воздуха, грунтовки и поверхности должна быть выше +5 град.С, а относительная влажность воздуха — менее 80%.
<b>Окраска</b>	Грунтовку перед употреблением перемешать и разбавить водой в 2-3 раза. Наносить 1-3 раза, в зависимости от состояния подложки. При многократном нанесении промежуточная сушка от 3 часов (при укреплении тонкого слоя старой краски, либо остатков смытой побелки), до суток (при пропитке слабой, но прочнодержавшейся штукатурки).

**Очистка инструментов**    Малярные инструменты сразу же после использования вымыть водой.