

**РАПАН АКВА лак  
антисептирующий для  
внутренних работ**

<b>Тип</b>	Водоразбавляемый колеруемый лак на акрилатной основе для внутренних работ. Содержит добавки, замедляющие старение и разрушение древесины, защищает ее от грибков и плесени. Придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства.
<b>Область применения</b>	Предназначен для защиты ранее непокрытых деревянных панелей, вагонки, досок, бревен, а также бетонных и кирпичных поверхностей в сухих помещениях. Применяется для стен, потолков и т.д. Не применять для полов и мебели.

### **ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Расход</b>	На строганную поверхность древесины и плотный бетон — 80-120 г/кв.м (8-12 кв.м/л); на пиленую поверхность древесины и кирпич — 120-180 г/кв.м (5-8 кв.м/л).
<b>Удельный вес</b>	Около 1,0 кг/л, в зависимости от цвета.
<b>Разбавитель</b>	Вода.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью или распылителем.
<b>Время высыхания</b>	При нормальных условиях от пыли — около 1 часа; шлифовать, либо наносить следующий слой можно через 3-4 часа.
<b>Блеск</b>	Матовый (код S84 6404) и полуглянцевый (код S85 6404).
<b>Базис</b>	EP
<b>Цвет</b>	Можно применять как таковой или колеровать в цвета каталога "Гамма цветов колеруемых лаков Тиккурилла". Покрытия могут иметь незначительные отклонения по цвету от образцов каталогов.
<b>Хранение</b>	Лак хранить и транспортировать при температуре не ниже +5 град.С, в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 2 года со дня изготовления.
<b>Тара</b>	2.7 л, 9 л.

### **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Предварительная обработка</b>	Очистить поверхность от пыли. При необходимости отшлифовать поверхность. Пыль от шлифовки удалить.
<b>Условия при окраске</b>	Поверхность должна быть сухой. Температура воздуха, поверхности и лака должна быть выше +5 град.С, а относительная влажность воздуха — менее 80%.
<b>Окраска</b>	Лак перед применением перемешать, а также перемешивать

во время работы с целью обеспечения равномерного распределения пигментного концентрата и матирующего компонента. При необходимости разбавить водой. Наносить состав 2-3 слоями по направлению волокон древесины. При нанесении колерованного лака для проверки цвета рекомендуется до начала работы сделать контрольную выкраску на отдельной доске. Окончательный цвет покрытия зависит от природы и первоначального цвета древесины, а также от количества слоев лака. Обычно желаемый результат достигается нанесением двух слоев. Во избежание различий в оттенке поверхность целесообразно обрабатывать лаком непрерывно от края к краю, а при обработке больших поверхностей — несколько досок одновременно.

#### **Очистка инструментов**

Малярные инструменты после использования сразу же вымыть водой.