

**СПИЛ БЭЙС**  
грунтовочный  
антисептик

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Тип</b>                | Грунтовочный антисептик глубокого проникновения. Впитывается в древесину и защищает ее от воздействия гнили, грибков, плесени и синевы.   |
| <b>Область применения</b> | Предназначен для грунтования древесины перед нанесением на нее покрывных лессирующих и кроющих антисептиков, а также масляных и алкидных красок при окраске деревянных домов снаружи. Применяется для бревен, досок, вагонки, пиленых и строганных деревянных поверхностей: стен, дверей, оконных рам, заборов и др. Не применять для обработки поверхностей внутри теплиц. |

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Расход</b>           | На пиленую поверхность – 4-5 кв.м/л, на строганную и бревенчатую поверхность – 8-10 кв.м/л.   |
| <b>Сухой остаток</b>    | 10–12%.   |
| <b>Удельный вес</b>     | Около 0,82 кг/л (ISO 2811).   |
| <b>Разбавитель</b>      | Уайт-спирит.  |
| <b>Способ нанесения</b> | Наносится кистью, щеткой или погружением.   |
| <b>Время высыхания</b>  | При нормальных условиях до отлипа – 4-8 часов. Следующий слой можно наносить через 16 часов.  |
| <b>Блеск</b>            | Не определяется. Антисептик впитывается в древесину и не образует сплошной пленки после нанесения первого слоя.   |
| <b>Цвет</b>             | Бесцветный.   |
| <b>Хранение</b>         | Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения антисептика в заводской невскрытой упаковке 5 лет со дня изготовления. |
| <b>Тара</b>             | 3 л, 10 л.  |

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Предварительная обработка</b> | Поверхность очищают жесткой щеткой от грязи, пыли и других посторонних включений. Заплесневелые поверхности промывают составом "Хомеенпойсто" согласно инструкции по применению или гипохлоритным раствором. Растения рекомендуется защитить от брызг антисептика. Поверхность грунтовать на возможно ранней стадии строительства. |
| <b>Условия при окраске</b>       | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, т.е. влажность древесины должна быть менее 20%. Во время нанесения и   |

высыхания антисептика температура воздуха, окрашиваемой поверхности и антисептика должна быть выше +5 град.С, а относительная влажность воздуха менее 80%.

**Окраска**

Грунтовку наносить кистью, щеткой или погружением изделий в ванну с антисептиком. Особенно тщательно необходимо обрабатывать торцы древесины. Перед применением грунтовку перемешать.

**Очистка  
инструментов**

Малярные инструменты очищают уайт-спиритом.