

РАДУГА 36 Клей ПВА для паркета

ВД-ВА 36



Клей ПВА для паркета прозрачный для внутренних работ

ТУ 5772-002-49075239-2001 Зарегистрировано в Роспотребнадзоре

НАЗНАЧЕНИЕ:

- укладка штучного и ламинированного паркета
- наклеивание пробкового покрытия на различные основы
- облицовка декоративными пленками, ламинатами, рейками массивной древесины
- склеивание изделий из дерева, бумаги, картона

ДОСТОИНСТВА:

- без запаха, не токсичен, пожаровзрывобезопасен
- безвреден для здоровья и окружающей среды
- способность выдерживать большие нагрузки
- быстрое время высыхания
- качество склейки соответствует группе нагрузок D2 согласно норме DIN EN 204
- не содержит растворителей
- образует прочный эластичный клеевой шов
- пригоден к горячему и холодному склеиванию
- высокая прочность склеивания клеевого соединения

ПРИМЕНЕНИЕ:

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. Температура склеиваемых материалов должна быть близкой к температуре окружающей среды. Оптимальная температура использования 18-22°C, влажность древесины 8-12%, относительная влажность воздуха 50-70%. Не использовать при температуре ниже +15°C. Как правило, достаточно одностороннего нанесения клея. Для твердых и тропических пород дерева рекомендуется двустороннее нанесение. Наносить кистью, шпателем клеенаносящими приспособлениями. Окончательная прочность, соответствующая требованиям группы нагрузок DIN EN 204 через 7 дней после склеивания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Минимальная температура пленкообразования 15°C
- Максимальная температура склеивания 80°C
- Время на открытом воздухе 5-7мин
- Время высыхания при t+20°C и влажности 65%: около 12ч в зависимости от вида склеиваемого материала и основания
- Сопротивление на разрыв на дереве не менее 13,0Н/мм²
- Водостойкость в соответствии с DIN EN 204 D2
- Морозостойкость: 5 циклов
- Основа: поливинилацетатная дисперсия
- Расход в зависимости от вида склеиваемого материала и основания: 150-250 г/м²
- Тара: 0,5кг, 1,0кг, 5,0кг, 10,0кг, 120,0кг
- Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 12 месяцев от даты изготовления.