

ДУРОСИЛ силиконо-масляная краска**DUROSIL silikonöljymaali**

Код 545-серия

Тип	Силиконо-масляная краска.
Область применения	Предназначена для наружных пиленых и строганых деревянных поверхностей. Применяется для окраски наружных дощатых стен, обшивочных досок, дверей, перил, флажтоков и т. д.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	На пиленую поверхность – 6-8 м ² /л. На строганую и окрашенную – 9-11 м ² /л.
Сухой остаток	Ок. 50% в зависимости от цвета
Плотность	Ок. 1,1 кг/л в зависимости от цвета.
Разбавитель	Уайт-спирит 1050.
Способ нанесения	Наносится кистью.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	На отлип - ок. 7 часов. Следующий слой рекомендуется наносить через сутки после грунтования. При более низкой температуре, в сырую погоду или при нанесении краски толстыми слоями высыхание замедляется.
Блеск	Полуглянцевый.
Базис	А и С.
Цвет	Согласно каталогам "Краски для наружных работ" и "Тиккурила Фасад".
Атмосферостойкость	Масляным краскам свойственно медленное матирование покрытия под влиянием атмосферных воздействий.
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. В неплотно закрытой или неполной таре краска не выдерживает длительного хранения.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л и 18 л.

ДУРОСИЛ силиконо-масляная краска**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха менее 80%. Проводить окрасочные работы заблаговременно до выпадения вечерней росы, так как влага вызывает тусклость свежей лакокрасочной пленки.
Предварительная подготовка	Неокрашенные поверхности: Очистить неокрашенную деревянную поверхность от грязи, пыли, плесени и посторонних включений. Древесину загрунтовать в возможно ранней стадии строительства грунтовочным антисептиком "Валтти-Похьюсте". Защитить ржавеющие металлические детали, например, шляпки гвоздей, противокоррозионной грунтовкой "Ростекс". Смолу удалить и сучки обработать изолирующим лаком "Оксалакка". Ранее окрашенные поверхности: С поверхности удалить старую краску скребком или корщеткой. Загрязненные и заплесневелые поверхности вымыть гипохлоритным составом "Хомеенпойсто" или эффективным моющим средством "Техопесу", согласно инструкции по применению. Очищенные до чистого дерева поверхности покрыть грунтовочным антисептиком "Валтти-Похьюсте".
Окраска	Во избежание разницы в оттенке для окраски сплошной поверхности смешать в одном сосуде достаточное количество краски одной партии. Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить краску кистью. Загрунтовать поверхность "Масляной грунтовкой" или силиконо-масляной краской "Дуросил", разведенной на 5% грунтовочным антисептиком "Валтти-Похьюсте" или "Уайт-спиритом 1050". Наносить второй слой неразбавленной краской через сутки, или не позже чем через несколько суток после грунтования. При необходимости краску можно разводить "Уайт-спиритом 1050". Торцевые концы досок обработать особенно тщательно.
Ремонтная окраска	Поверхности, ранее окрашенные "Дуросилом", можно окрашивать краской "Дуросил" или красками "Ультра", "Пика-Техо" или "Техо".
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть уайт-спиритом или моющим средством "Пенсселипесу".
Уход	Окрашенную поверхность очищать осторожно, помня, что в нормальных условиях она достигает своей окончательной износостойкости и твердости только через месяц после окраски. Если придется очищать поверхность ранее, чем через четыре недели, рекомендуется легкая очистка мягкой щеткой. Окрашенную поверхность можно мыть средством "Хуолтопесу" (1 часть "Хуолтопесу" : 10 частей воды) не ранее чем через месяц после окраски. Особенно загрязненные поверхности можно очищать сильным раствором (1:1). Дать раствору действовать ок. 15 минут и тщательно промыть поверхность чистой водой.
ОХРАНА ТРУДА	Содержит алифатический уайт-спирит и толилфлуанид. ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. Не вдыхать паров растворителей или красочной пыли. Организовать эффективный воздухообмен. На краску имеется паспорт техники безопасности.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или в землю. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.