

**ЭКО-ДЖОКЕР****ЕКО-JOKER**

Код 830-серия

<b>Тип</b>	Латексная матовая спецкраска с шелковистым эффектом, без растворителей и запаха, стойка к очистке. Краске присвоен "Эко-символ" Европейского Союза.
<b>Область применения</b>	Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, картонных, деревянных поверхностей, обоев, гипсовых, древесноволокнистых и древесностружечных плит внутри помещения. Применима как на новые, так и на ранее окрашенные поверхности, а также на окрашенные алкидной краской поверхности после соответствующей предварительной подготовки.  Применяется для окраски стен и потолков в гостиных, спальнях, детских комнатах, передних, на кухнях и т.п. сухих помещениях.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Расход</b>	На впитывающую поверхность: 8 – 9 м <sup>2</sup> /л. На невпитывающую поверхность: 10 - 12 м <sup>2</sup> /л.
<b>Сухой остаток</b>	Ок. 40% в зависимости от оттенка.
<b>Плотность</b>	Ок. 1,3 кг/л в зависимости от оттенка.
<b>Разбавитель</b>	Вода.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью, распылением или валиком. При нанесении безвоздушным распылением применять сопло 0,018"- 0,023". Допускается разбавление до 10% по объему.
<b>Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%</b>	От пыли – 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа.
<b>Блеск</b>	Матовый.
<b>Базис</b>	А и С.
<b>Цвет</b>	Согласно каталогам «Мониколор Нова» и «Тиккурила Симфония». Колерованная краска содержит незначительное количество вспомогательных растворителей.
<b>Стойкость к мытью</b>	Выдерживает более 5000 проходов щеткой.
<b>Химстойкость</b>	Выдерживает чистящие химикаты и слабые растворители, например, уай-спирит.
<b>Термостойкость</b>	85°C.
<b>Хранение</b>	Защищать от мороза.
<b>Тара</b>	0,225 л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.

**ЭКО-ДЖОКЕР****ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Предварительная подготовка</b>	<b>Неокрашенная поверхность:</b> Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости выправлять поверхность шпатлевкой серии "Спаккели" или "Престо". Высохшую поверхность отшлифовать, пыль удалить. Окрасить краской "Эко-Джокер".  <b>Ранее окрашенная поверхность:</b> Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Твердую, глянцевую, окрашенную алкидной краской поверхность отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. Неровности выправить универсальной или легкой шпатлевкой "Спаккели". Высохшую поверхность отшлифовать, пыль удалить.
<b>Условия при окраске</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +5°C, и относительная влажность воздуха менее 80%.
<b>Окраска</b>	Краску тщательно перемешать перед применением. При необходимости развести водой. Наносить валиком, кистью или распылением в 1-2 слоя.
<b>Очистка инструментов</b>	Рабочие инструменты промыть водой.
<b>ОХРАНА ТРУДА</b>	Состав краски не предполагает особых мер предосторожности. Работу выполнять с тщательностью, избегая лишнего соприкосновения с материалом.  На краску имеется паспорт техники безопасности.
<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.