

ЭМПИР краска для мебели**EMPIRE**
Код 550-серия

Тип	Тиксотропная алкидная краска.
Область применения	Применяется для окраски металлических и деревянных поверхностей, древесностружечных и древесноволокнистых плит внутри помещений. "Эмпир" хорошо выравняется по поверхности и легко наносится кистью. Применяется для окраски мебели, дверей, радиаторов, оконных переплетов внутри здания, садовой мебели и т.д.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	10-12 м ² /л.
Сухой остаток	50% белый.
Плотность	1,2 кг/л белый.
Разбавитель	Уайт-спирит 1050 (при распылении Растворитель 1032).
Способ нанесения	Наносится кистью или распылением.
Время высыхания при +23 °С и относительной влажности 50 %	От пыли – 3 часа. Следующий слой можно наносить через сутки.
Блеск	Полуматовый.
Базис	А и С.
Цвет	Колеруется по каталогам "Тиккурила Симфония".
Стойкость к мытью	Хорошая при применении обычных моющих средств.
Химстойкость	Устойчива к скипидару, уайт-спириту и денатурату, а неустойчива к нитрорастворителям. Выдерживает растительные и животные жиры, смазочные масла и консистентные смазки.
Термоустойчивость	90°С (светлые оттенки желтеют под длительным воздействием тепла).
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.
Тара	Базисы: 0,225 л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л. Стандартные цвета: 1/3 л.

ЭМПИР краска для мебели**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха выше +5 °С и относительная влажность воздуха менее 80%.
Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Обезжирить и очистить поверхность от грязи, пыли. Загрунтовать грунтовкой "Еху" или "Отекс". Металлические, оцинкованные и алюминиевые поверхности загрунтовать противокоррозионной грунтовкой "Ростекс". Алюминиевые поверхности во влажных помещениях следует загрунтовать противокоррозионной грунтовкой "Ростекс Супер". Ранее окрашенная поверхность: Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой, дать просохнуть. Отслаивающуюся краску удалить скребком, всю поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. Неровности выправить алкидной шпаклевкой "Спаккели". При необходимости, загрунтовать грунтовкой "Отекс" или "Еху".
Окраска	"Эмпир" обычно не перемешивают перед применением. Однако, если краска требует перемешивания (например, при разбавлении), дать постоять перед нанесением для восстановления тиксотропности. При необходимости для нанесения кистью разводить уайт-спиритом, а для распыления - Растворителем 1032. Наносить кистью или распылением в 1-2 слоя.
Ремонтная окраска	Ранее окрашенную краской "Эмпир" поверхность рекомендуется окрашивать этой же краской или краской такого же типа. См. пункт "Предварительная подготовка".
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть уайт-спиритом 1050 или мощным средством "Пенсселипесу".
Уход	При необходимости не ранее чем через месяц после окраски, поверхность очистить нейтральным мощным раствором (рН 6-8) с помощью мягкой влажной ткани или щетки. Особенно загрязненные поверхности вымыть слабым щелочным раствором (рН 8-10) . Придерживаться инструкций производителя по приготовлению раствора. После очистки поверхность промыть водой и оставить высохнуть. Со свежеекрашенной поверхностью следует обращаться осторожно в течение нескольких недель, т.к. при нормальных условиях покрытие достигает своей окончательной твердости только через месяц. В случае, если придется очищать поверхность ранее этого срока, рекомендуется легкая очистка мягкой влажной тканью, избегая натирания.
ОХРАНА ТРУДА	Содержит алифатический уайт-спирит. ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли от распыления. Организовать эффективный воздухообмен. На краску имеется паспорт техники безопасности.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или в землю. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.