

ЕВРО-12**EURO 12**
Код S81-серия

| | |
|---------------------------|---|
| Тип | Полуматовая латексная краска на основе акрилового сополимера. |
| Область применения | Предназначена для высококачественной окраски оштукатуренных, бетонных, кирпичных, гипсокартонных, зашпатлеванных поверхностей в помещениях, требующих частого мытья, а также обоев, древесностружечных и древесноволокнистых плит. Особенно рекомендуется для коридоров, прихожих, кухонь и т.д. Можно наносить как на новые, так и на ранее окрашенные поверхности, в том числе на старую алкидную краску. |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| | |
|--|--|
| Расход на 1 слой | 10–12 м ² /л на окрашенную поверхность, 8–10 м ² /л на зашпатлеванную поверхность, ДСП, ДВП, обои, 5–7 м ² /л на бетонную и оштукатуренную поверхность. |
| Сухой остаток | Около 49% в зависимости от цвета. |
| Плотность | Около 1,3 кг/л в зависимости от цвета. |
| Разбавитель | Вода. |
| Способ нанесения | Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавляется водой до 10% по объему. |
| Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50% | От пыли – 1 час. Межслойная выдержка – 1,5–2 часа. |
| Блеск | Полуматовый. |
| База | А и С. |
| Цвет | Колеруется по гамме «Тиккурила Симфония». |
| Стойкость к мытью | Хорошая. Выдерживает более 5000 проходов щеткой. |
| Термостойкость | Выдерживает 85 ⁰ С сухого тепла. |
| Хранение | Краску хранить и транспортировать при температуре не ниже 0°C, в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 3 года со дня изготовления. |
| Тара | 0,9 л; 2,7 л; 9 л. |

ЕВРО-12**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

| | |
|-----------------------------------|--|
| Предварительная подготовка | <p>Неокрашенную поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. С ранее окрашенной поверхности снять скребком отслаивающуюся краску, отшлифовать всю поверхность, пыль удалить. Меловую побелку и известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность водой со стиральным порошком, а затем чистой водой.</p> <p>Ранее окрашенную поверхность вымыть моющим средством Маалипесу, затем тщательно промыть водой. Твердую глянцевую окрашенную поверхность шлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить.</p> |
| Условия при окраске | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее +5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%. |
| Окраска | Краску перед употреблением перемешать, а при необходимости разбавить водой не более чем на 10% по объему. Краску наносить кистью, валиком или краскораспылителем на чистую сухую поверхность. |
| Очистка инструментов | Малярные инструменты очищают водой. |
| ОХРАНА ТРУДА | Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Работу рекомендуется выполнять, избегая длительного ненужного соприкосновения с краской. |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | Пустые, сухие банки можно утилизировать с бытовым мусором. Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы. |
| Изготовитель | ЗАО «Финнколор», Санкт-Петербург 380-3399, 701-4419, 380-3833 e-mail: sales@finncolor.ru http: www.finncolor.ru |

Входит в концерн

