

ЕВРО-2**EURO 2**
Код S08 6201

Тип	Глубоко матовая латексная краска на основе акрилового сополимера.
Область применения	Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, кирпичных, гипсокартонных, зашпатлеванных стен и потолков в сухих помещениях, а также обоев, древесно-стружечных и древесно-волоконистых плит. Можно наносить как на новые, так и на ранее окрашенные поверхности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход на 1 слой	8–10 м ² /л на окрашенную поверхность, 7–9 м ² /л на зашпатлеванную поверхность, ДСП, ДВП, обои, 3–5 м ² /л на бетонную и оштукатуренную поверхность.
Сухой остаток	Около 56% в зависимости от цвета.
Плотность	Около 1,4 кг/л в зависимости от цвета.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавляется водой до 10% по объему.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли – 1 час. Межслойная выдержка – 2–3 часа.
Блеск	Глубоко матовый.
База	АР.
Цвет	Колеруется в светлые оттенки по гамме «Тиккурила Симфония».
Термостойкость	Выдерживает 85 ⁰ С сухого тепла.
Хранение	Краску хранить и транспортировать при температуре не ниже 0°C, в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 3 года со дня изготовления.
Тара	2,7 л; 9 л; 18 л.

ЕВРО-2**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Предварительная подготовка	Новую поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. С ранее окрашенной поверхности снять отслаивающуюся краску и зашкурить поверхность. Меловую побелку и известковую краску полностью удалить. Промыть поверхность водой со стиральным порошком, а затем чистой водой. Неровности и дефекты поверхности выровнять шпатлевкой Престо или Спаккели. После высыхания шпатлевки поверхность отшлифовать, пыль удалить.
Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее +5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
Окраска	Краску перед употреблением перемешать, а при необходимости разбавить водой. Краску наносить кистью, валиком или распылением в 1–2 слоя с промежуточной сушкой при 18–23°C в течение 2–3 часов.
Очистка инструментов	Малярные инструменты очищают водой.
ОХРАНА ТРУДА	Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Работу рекомендуется выполнять, избегая длительного ненужного соприкосновения с краской.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Пустые, сухие банки можно утилизировать с бытовым мусором. Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.
Изготовитель	ЗАО «Финнколор», Санкт-Петербург 380-3399, 701-4419, 380-3833 e-mail: sales@finncolor.ru http: www.finncolor.ru

Входит в концерн

