

ХЕЛМИ грунтовка**HELMI pohjamaali**
Код 364-серия

| | |
|---------------------------|--|
| Тип | Акрилатная грунтовка. |
| Область применения | Предназначена для грунтования деревянных, древесностружечных, древесноволокнистых и металлических поверхностей внутри здания. Можно наносить также на окрашенные ранее алкидной и каталитической краской, поверхности. Не подходит для грунтования ранее окрашенных нитроцеллюлозным лаком поверхностей. Применяется для грунтования дверей, шкафов, мебели и т.д. |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| | |
|--|--|
| Расход | 6-8 м ² /л. |
| Сухой остаток | ок. 40%. |
| Плотность | 1,3 кг/л. |
| Разбавитель | Вода. |
| Способ нанесения | Наносится кистью, валиком или распылением. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,013"-0,015". Допускается разбавлять до 5% по объему. |
| Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50% | На отлип – 1 час. Следующий слой можно наносить через 4 часа. |
| Блеск | Матовый. |
| Базис | А и С. |
| Цвет | Согласно каталогам «Тиккурила Симфония». |
| Хранение | Защищать от мороза. |
| Тара | 0,225 л, 0,9 л и 2,7 л, 9 л. |

ХЕЛМИ грунтовка

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Условия при окраске | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше +8°C, а относительная влажность воздуха менее 80%. Невысокая температура (ок.+15°C) и повышенная влажность воздуха (50-70%) продлевают время нахождения покрытия из грунтовки "Хелми" в открытом состоянии и таким образом облегчают нанесение грунтовки. |
| Предварительная подготовка | Неокрашенная поверхность: Тщательно очистить поверхность от грязи и пыли для получения возможно наилучшей адгезии. Впитывающие поверхности рекомендуется грунтовать разбавленной на 5-10% грунтовкой. Всю поверхность отшлифовать. После этого наносить слой неразбавленной грунтовки. Окрасить поверхность через 4 часа покрывной краской "Хелми". Ранее окрашенная поверхность: Поверхность вымыть разбавленным моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Удалить слабодержащуюся краску скребком. Всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. При необходимости выправить неровности шпатлевкой "Престо" быстрого высыхания, выровненные места отшлифовать. |
| Грунтование | Грунтовку тщательно перемешать перед применением. При необходимости разбавить водой. Наносить валиком, кистью, распылением или тампоном. Большие поверхности рекомендуется окрасить сперва мохеровым валиком, а затем выровнять кистью. Лучшее всего для окраски годятся искусственные кисти с разбитыми кончиками щетины. |
| Очистка инструментов | Излишнее количество краски удалить с рабочих инструментов и вымыть водой или моющим средством "Пенсселипесу". |
| Уход | Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеекрасочной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью. Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (рН 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (рН 8-10). После очистки поверхность необходимо вымыть тщательно чистой водой. |
| ОХРАНА ТРУДА | Работу выполнить тщательно и осторожно, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом. На грунтовку имеется паспорт техники безопасности. |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство. |