

**ЕХУ грунтовка****ЖЕНУ**  
Код 200 0201

<b>Тип</b>	Алкидная грунтовка.
<b>Область применения</b>	Применяется в качестве грунтовки, вторичной и шлифуемой грунтовки для деревянных и картонных поверхностей, древесноволокнистых плит, а также загрунтованных противокоррозионной грунтовкой металлических поверхностей внутри помещения. Применяется для грунтовки мебели, дверей, оконных переплетов.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Расход</b>	10-15 м <sup>2</sup> /л в зависимости от впитывающей способности подложки и метода нанесения.
<b>Сухой остаток</b>	60 %.
<b>Плотность</b>	1,7 кг/л.
<b>Разбавитель</b>	Уайт-спирит 1050 или растворитель 1032.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью, валиком или распылением. При распылении под высоким давлением использовать сопло 0,013" – 0,018", т.е. 0,330-0,460 мм.
<b>Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%</b>	От пыли – 1 час. Шлифовку и нанесение эмали можно производить через сутки.
<b>Блеск</b>	Матовый.
<b>Базис</b>	АР, СР.
<b>Цвет</b>	Можно колеровать по каталогам «Тиккурила Симфония». Применять только половину от указанного в рецептуре объема пигментных паст. Могут быть незначительные отклонения по цвету от эталона. Краску АР можно применять как таковую, а краску СР только колерованной.
<b>Хранение</b>	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Грунтовка в неплотно закрытой таре не выдерживает длительного хранения.
<b>Тара</b>	Белый 1/3 л. Базис АР 0,9 л, 2,7 л, 9 л и 18 л. Базис СР 0,9 л, 2,7 л.

**ЕХУ грунтовка****ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Условия при грунтовании</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха выше + 5 °С и относительная влажность воздуха менее 80 %.
<b>Предварительная подготовка</b>	<b>Неокрашенная поверхность:</b> Очистить поверхность от грязи и пыли. Сучки обработать изолирующим лаком "Оксалакка" для сучков.  <b>Ранее окрашенная поверхность:</b> Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой. Впадины и выбоины заделать алкидной шпатлевкой "Спаккели". Заделанные участки отшлифовать, пыль удалить.
<b>Окраска</b>	Грунтовку тщательно перемешать перед применением. При грунтовании деревянных поверхностей развести уайт-спиритом на 10%. Для вторичной грунтовки или шлифовки обычно не разбавляется. Наносить кистью, валиком или распылением.
<b>Очистка инструментов</b>	Рабочие инструменты промыть уайт-спиритом 1050 или моющим средством "Пенсселипесу".
<b>Уход</b>	Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежелакированной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью.  Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (рН 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки, придерживаясь инструкций производителя моющего средства. Особенно грязные поверхности очищать намоченной слабым щелочным средством (рН 8-10) тряпкой или губкой. После этого промыть тщательно поверхность чистой водой.
<b>ОХРАНА ТРУДА</b>	Содержит алифатический уайт-спирит.  <b>ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО.</b> Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли. Организовать эффективный воздухообмен.  По грунтовке имеется паспорт техники безопасности.
<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.