

ДЖОКЕР**JOKER**
Код 878-серия

Тип	Моющаяся матовая краска на чистом акрилатном связующем, не содержащая органических растворителей и обладающая шелковистым эффектом. Краске присвоен "Экознак" Европейского Союза и она является результатом сотрудничества с Ассоциацией специалистов по аллергическим и астматическим заболеваниям.
Область применения	Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, картонных, деревянных поверхностей, обоев, гипсовых, древесноволокнистых и древесностружечных плит внутри помещения. Применима как на новые, так и на ранее окрашенные поверхности, а также на окрашенные алкидной краской поверхности после соответствующей предварительной подготовки. Применяется для окраски стен и потолков в гостиных, спальнях, детских комнатах, передних, на кухнях и т.п. сухих помещениях.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	На впитывающую поверхность: 8 – 9 м ² /л. На невпитывающую поверхность: 10 - 12 м ² /л.
Сухой остаток	Ок. 40% в зависимости от оттенка.
Плотность	Ок. 1,3 кг/л в зависимости от оттенка.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится кистью, распылением или валиком. При нанесении безвоздушным распылением применять сопло 0,015"- 0,021". Допускается разбавление до 10% по объему.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли – 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа.
Блеск	Матовый.
Базис	А и С.
Цвет	Согласно каталогам «Тиккурила Симфония». Колерованная краска содержит ничтожное количество вспомогательных растворителей.
Стойкость к мытью	Выдерживает свыше 5000 проходов щеткой.
Химостойкость	Выдерживает чистящие химикаты и слабые растворители, например, уайт-спирит.
Термостойкость	85°C.
Хранение	Защищать от мороза.
Тара	0,225 л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.

ДЖОКЕР**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +5°C, и относительная влажность воздуха менее 80%.
Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости выправлять поверхность шпатлевкой серии "Спаккели" или "Престо". Высохшую поверхность отшлифовать, пыль удалить. Отгрунтовать универсальной грунтовкой "Луя" или окрасить напрямую краской "Джокер". Ранее окрашенная поверхность: Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Твердую, глянцевую, окрашенную алкидной краской поверхность отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. Неровности выправить шпатлевкой "Спаккели" или "Престо". Высохшую поверхность отшлифовать, пыль удалить. До окраски, если необходимо, отгрунтовать универсальной грунтовкой "Луя".
Окраска	Краску тщательно перемешать перед применением. При необходимости развести водой. Наносить валиком, кистью или распылением в 1-2 слоя.
Ремонтная окраска	Окрашенные краской «Джокер» поверхности возможно перекрасить соответствующей по типу водоразбавляемой краской. См. пункт "Предварительная подготовка".
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой. Лучшая очистка инструментов достигается применением моющего средства "Пенсселипесу".
Уход	Избегать применения мощных средств и сильной очистки свежеекрасочной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. В случае необходимости, для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью. Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (pH 8-10). Придерживаться указаний производителя моющего средства. После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой.
ОХРАНА ТРУДА	Состав краски не предполагает особых мер предосторожности. Работу выполнять с тщательностью, избегая лишнего соприкосновения с материалом. На краску имеется паспорт техники безопасности.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или в почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.