

ЛАККАКИТТИ шпатлевка**ЛАККАКИТТИ**

Код 007 2270

Тип	Алкидная шпатлевка-наполнитель.
Область применения	Предназначена для наполнения и заделки деревянных, древесностружечных, древесноволокнистых и металлических поверхностей внутри зданий. Можно применять также для обработки наружных поверхностей, не подвергающихся воздействию влаги. Применяется при окраске латексными, алкидными, масляными и каталитическими красками. Поддается сухой и мокрой шлифовке и циклевке. Применяется для шпатлевания мебели, неровностей на поверхности стен, дверей, оконных рам, а также машин и оборудования, транспортных средств и т.д.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Сухой остаток	74%.
Плотность	1,8 кг/л.
Разбавитель	Уайт-спирит 1050.
Способ нанесения	Наносится шпателем или распылением.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От 30 минут до нескольких часов, в зависимости от толщины слоя, температуры, относительной влажности воздуха и подлежащего шпатлеванию материала.
Цвет	Белый.
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.
Тара	1/3 л, 1 л, 3 л, 10 л.

ЛАККАКИТТИ шпатлевка**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Условия при шпатлевании	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха выше +5°C и относительная влажность воздуха менее 80%.
Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи, пыли и посторонних включений. Адгезию можно улучшать грунтованием пористых поверхностей грунтовкой "Еху", разбавленной уайт-спиритом на 10%. Ранее окрашенная поверхность: Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой. После высыхания поверхности удалить отслаивающуюся краску скребком и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить.
Шпатлевание	Наносить шпатлевку шпателем на чистую деревянную, древесностружечную, древесноволокнистую или металлическую поверхность или на высохшую грунтовку. При обработке деревянных, древесностружечных, древесноволокнистых и металлических поверхностей обычно достаточна заделка или частичное выравнивание неровностей. "Лаккакитти" обычно не разбавляется при нанесении шпателем, а для распыления шпатлевку разбавить уайт-спиритом. На "Лаккакитти" можно наносить обычные алкидные и латексные краски, а также грунтовки и краски, содержащие сильные растворители.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть уайт-спиритом 1050.
ОХРАНА ТРУДА	Содержит ксилол. ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. Избегать вдыхания паров растворителей или пыли от распыления. Организовать эффективный воздухообмен. По шпатлевке имеется паспорт техники безопасности.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.