

ЛУЯ универсальная грунтовка**LUJA yleispohjamaali**

Код 219 0201

Тип	Латексная грунтовка на акрилатной основе.
Область применения	Предназначена для грунтовки и окраски бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных, кирпичных и картонных поверхностей, а также древесностружечных и древесно-волоконистых плит. Обладает хорошей адгезией к чистым поверхностям, окрашенным ранее латексными, алкидными, эпоксидными или каталитическими красками. Применяется для грунтовки и окраски стен и потолков внутри зданий. Применима в качестве грунтовки, например, под покрывные краски "Луя", "Ремонтти-Ясся" и "Яссяпласт".

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	На непьющие поверхности – 7-10 м ² / л. На пьющие поверхности – 5-8 м ² / л.
Сухой остаток	36%.
Плотность	1,4 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением под высоким давлением. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,015"-0,021". Допускается разбавлять до 10% по объему.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	На отлип – 30 минут. Окраску можно производить через 2 часа.
Блеск	Совершенно матовый.
Базис	AP.
Цвет	Белый. Можно колеровать в светлые цвета по каталогам «Тиккурила Симфония». При колеровке применять только половину от указанного в рецептуре объема пигментных паст. Могут быть незначительные отклонения по цвету от эталона.
Стойкость к мытью	Выдерживает более 2000 проходов щеткой.
Химстойкость	Устойчива к очищающим химикатам и слабым растворителям, например к уайт-спириту.
Термостойкость	85° С.
Хранение	Защищать от мороза.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л и 18 л.

ЛУЯ универсальная грунтовка

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при грунтовании	Грунтуемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха выше +5°C, а относительная влажность воздуха менее 80%.
Предварительная подготовка	<p>Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от пыли и грязи. Загрунтовать универсальной грунтовкой "Луя". При необходимости выровнять поверхность шпатлевкой серий "Спаккели" или "Престо".</p> <p>Окраску можно производить, например, покрывными красками "Луя", "Ремонтти-Ясся" или "Яссяпласт".</p> <p>Окрашенная поверхность: Поверхность вымыть моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Неровности выправить универсальной шпатлевкой "Спаккели" или "Престо", высохшую поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить.</p>
Грунтование	Перед применением грунтовку тщательно перемешать. При необходимости развести водой. Наносить грунтовку валиком, кистью или распылением.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты вымыть водой или моющим средством "Пенсселипесу".
Уход	<p>Окрашенная поверхность достигает своей окончательной износостойкости и химстойкости в течение примерно двух недель после окраски. В данный период рекомендуется избегать сильной очистки поверхности. При необходимости очищать поверхность легкой очисткой влажной тряпкой.</p> <p>Спустя месяц поверхность можно очищать влажной губкой или тряпкой. Загрязнения на поверхности можно очищать намоченной нейтральным моющим раствором (рН 6-8) тканью или губкой. Придерживаться инструкций производителя моющего средства. После очистки поверхность высушить.</p>
ОХРАНА ТРУДА	<p>Работу выполнить тщательно и осторожно, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом.</p> <p>На грунтовку имеется паспорт техники безопасности.</p>
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.