

МИРАЛКИД 90 высокоглянцевая эмаль**MIRALKYD 90**
Код M61-серия

Тип	Универсальная алкидная эмаль.
Область применения	Применяется для окраски металлических и деревянных поверхностей, древесноволокнистых и древесностружечных плит внутри и вне помещений, например: велосипедов, грузовиков, трамваев и др. транспорта, сельхозтехники, оконных рам, дверей, мебели и т.д.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход на 1 слой	По металлу – 12–14 м ² /л, по гладкому (строганному) дереву – 10–12 м ² /л в зависимости от цвета и способа нанесения.
Сухой остаток	Около 50%.
Плотность	0,95–1,3 кг/л в зависимости от цвета.
Разбавитель	Уайт-спирит 1050 или Растворитель 1032 для распыления.
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или распылением. Допускается при необходимости разбавлять на 5–15% по объему. При нанесении распылением толщина сухой пленки не должна превышать 40 мкм.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли 3–4 часа. Следующий слой можно наносить через сутки.
Блеск	Высокоглянцевый.
База	А и С.
Цвет	Согласно гамме цветов «Тиккурила Симфония», RAL, NCS, RR.
Атмосферостойкость	Хорошая, в том числе в морской и промышленной среде.
Износостойкость	Хорошая.
Стойкость к мытью	Хорошая при применении обычных моющих средств.
Стойкость к растворителям	Покрyтия устойчивы к скипидару, уайт-спириту и денатурату, а неустойчивы, например, к нитро-растворителям.
Термостойкость	До 120°C. Светлые оттенки со временем могут слегка желтеть при повышенных температурах.
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.
Тара	0,9 л; 2,7 л; 9 л.

МИРАЛКИД 90**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ****Предварительная подготовка**

Неокрашенная поверхность: очистить поверхность от пыли, ржавчины, и других загрязнений и обезжирить ее. Деревянные поверхности, древесно-волоконистые и древесно-стружечные плиты загрунтовать грунтовкой Еху или Отекс, а стальные и оцинкованные поверхности – противокоррозионной грунтовкой Ростекс либо Grit Black (внутри помещений) или Ростекс Супер либо Grit Metal (вне помещений). Алюминиевые поверхности и поверхности, подвергающиеся постоянному воздействию влаги загрунтовать Ростекс Супер либо Grit Metal. Алюминиевые поверхности рекомендуется до грунтования зашкурить.

Ранее окрашенная поверхность: при окраске поверхностей внутри помещений вымыть их моющим средством Маалипесу, затем тщательно промыть водой, дать просохнуть. Для промывки наружных металлических поверхностей использовать Панссарипесу. Отслаивающуюся краску удалить скребком, всю поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости деревянные поверхности находящиеся в плохом состоянии, грунтовать грунтовкой Еху или Отекс. Очищенные до металла поверхности загрунтовать грунтовкой Ростекс, Grit Black, Grit Metal или Ростекс Супер. Впадины и другие неровности выправить алкидной шпаклевкой.

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха - менее 80%. Однако, высыхание в вышеуказанных предельных условиях идет гораздо медленнее, чем при стандартных условиях (+23°C / 50%). Медленнее всего высыхают краски темных цветов, колерованные пастами Симфония.

Окраска

Краску перед применением перемешать. При необходимости для нанесения кистью разбавить уайт-спиритом, а для распыления – растворителем 1032. Наносить краску кистью, валиком или распылением 1–2 слоями.

Очистка инструментов

Малярные инструменты промыть уайт-спиритом.

ОХРАНА ТРУДА

Воспламеняющееся вещество. Содержит уайт-спирит. Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли от распыления. Организовать эффективный воздухообмен.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно утилизировать с бытовым мусором.

Изготовитель

ООО "Краски Тиккурила"
Раменское подразделение
Тел. (095) 992 5682, Факс (246 или 09646) 745 41
e-mail: ramenskoe@tikkolor.com

Входит в концерн

