

МИРАНОЛ**MIRANOL**
Код 600-серия

Тип	Алкидная краска универсального применения.
Область применения и свойства краски	Предназначена для окраски металлических и деревянных поверхностей, древесноволокнистых и - стружечных плит внутри и снаружи помещения. Применяется для окраски мебели, дверей, оконных переплетов внутри здания, рабочих инструментов, лодок, велосипедов, вывесок и др.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	По металлу 12-14 м ² /л, по гладкому дереву 10-12 м ² /л.
Сухой остаток	Около 50%.
Плотность	0,95 – 1,3 кг/л в зависимости от цвета.
Разбавитель	Уайт-спирит 1050 или Растворитель 1032 для распыления.
Способ нанесения	Наносится кистью, погружением или распылением. При распылении под высоким давлением использовать сопло 0,009" – 0,013", т.е. 0,230-0,330 мм и разбавить на 10 – 20 % (при распылении толщина сухой пленки не должна превышать 40 мкм).
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли – 3-4 ч. Следующий слой можно наносить через сутки.
Блеск	Совершенно глянцевый.
Базис	А и С.
Цвет	Колеруется по каталогам «Миранол» и «Тиккурила Симфония».
Атмосферостойкость	Хорошая, также в морской и промышленной среде.
Износостойкость	Хорошая.
Стойкость к мытью	Хорошая при применении обычных моющих средств.
Стойкость к растворителям	Устойчива к скипидару, уайт-спириту, а не устойчива, например, к нитрорастворителям.
Маслостойкость	Выдерживает растительные и животные жиры, смазочные масла и густые смазки.
Светостойкость	Хорошая.
Термостойкость	120° С, светлые цвета в некоторой степени желтеют при повышенных температурах.
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.
Тара	Стандартные цвета по 1/10 л, 1/3 л, 1 л, 3 л, 10 л. Базисные краски по 0,225 л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л.

МИРАНОЛ**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи, пыли, ржавчины и других загрязнений и обезжирить ее. Деревянные поверхности, ДВП и ДСП покрыть грунтовкой "Еху" , либо адгезионной грунтовкой "Отекс". Металлические поверхности в сухих помещениях можно окрасить краской "Миранол" без предварительного грунтования. В остальных случаях для грунтования рекомендуется применять противокоррозионную грунтовку "Ростекс". Оцинкованные и алюминиевые поверхности покрыть грунтовкой "Ростекс Супер". Алюминиевые поверхности перед грунтовкой зашкурить. Ранее окрашенные поверхности: Вымыть поверхность моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой, дать просохнуть. Отслаивающуюся краску удалить. Впадины и неровности выправить алкидной шпатлевкой "Спаккели". Загрунтовать дефекты на участках грунтовкой "Еху" или "Отекс".
Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура изделия, краски и воздуха должна быть выше +5° С, а относительная влажность воздуха менее 80%. Внимание! Высыхание при выше указанных предельных условиях явно медленнее, чем при оптимальных условиях, т.е. при температуре +23° С и относительной влажности 50%. "Миранол" темных цветов, колерованных пастами "Мониколор", высыхает медленнее всего.
Окраска	Краску тщательно перемешать перед применением. При необходимости для нанесения кистью развести "Уайт-спиритом 1050", а для распыления – "Растворителем 1032". Наносить кистью или распылением в 1-2 слоя.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты вымыть уайт-спиритом.
ОХРАНА ТРУДА	Содержит алифатический уайт-спирит. ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли при распылении. Организовать эффективный воздухообмен. По краске имеется паспорт техники безопасности.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или на землю. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.