

МИРАНОЛ универсальный лак**MIRANOL lakka**

Код 005 0464

Тип	Алкидный лак
Область применения	Предназначен для лакировки деревянных поверхностей, а также древесно-волокнистых и древесностружечных плит внутри и вне помещений. Применяется для лакировки мебели, дверей и оконных переплетов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	12-14 м ² /л.
Сухой остаток	40%.
Плотность	0,9 кг/л.
Разбавитель	Уайт-спирит 1050 или Растворитель 1032 для распыления.
Способ нанесения	Наносится кистью, распылением или погружением..
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли – 4 часа, до отлипа – 12 часов. Следующий слой можно наносить через сутки.
Блеск	Совершенно глянцевый.
Износостойкость	Хорошая.
Стойкость к мытью	Хорошая при применении обычных моющих средств.
Стойкость к растворителям	Устойчив к уайт-спириту и денатурату, а не устойчив, например, к нитрорастворителям.
Маслостойкость	Выдерживает растительные и животные жиры, смазочные масла и густые смазки.
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Краска в неплотно закрытой или неполной таре не выдерживает длительного хранения.
Тара	1/3 л, 1 л, 3 л, 10 л.

МИРАНОЛ универсальный лак**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Условия при лакировке Лакируемая поверхность должна быть сухой, т.е. влажность древесины должна быть менее 20%. Температура должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха менее 80%.

Предварительная подготовка **Новая нелакированная поверхность:**
Очистить поверхность от грязи и пыли. До лакировки очищенные до чистого дерева поверхности, подвергающиеся атмосферным воздействиям, обработать антисептирующим грунтовочным составом "Валтти-Похьюсте". Поверхности из ценных пород дерева достаточно до лакировки промыть Уайт-спиритом 1050.

Ранее лакированные поверхности:
Вымыть поверхность моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Отслаивающийся лак удалить скребком. Всю поверхность отшлифовать и пыль от шлифовки удалить.

Лакировка Лак тщательно перемешать перед применением. Для грунтования новых поверхностей развести лак уайт-спиритом на 10-15%, наносить лак кистью, распылением или погружением 2-4 ровными, тонкими слоями. Поверхность каждый раз слегка шлифовать перед нанесением нового слоя.

Очистка инструментов Рабочие инструменты вымыть уайт-спиритом или моющим средством "Пенсселипесу".

Уход Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежелакированной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. В случае необходимости, для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью.

Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (pH 8-10). После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой.

ОХРАНА ТРУДА Содержит алифатический уайт-спирит.

ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО.
Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли. Организовать эффективный воздухообмен. В случае отравления незамедлительно обратиться к врачу и показать тару или этикетку лака.

На лак имеется паспорт техники безопасности.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

ВНИМАНИЕ! Из-за опасности самовоспламенения пыль от шлифовки или промоченные лаком тряпки следует до уничтожения хранить в воде или просушить на открытом воздухе.