

ПАРКЕТТИ – ЯССЯ морилка**PARKETTI – ÄSSÄ petsi**
Код 303 6404

Тип	Водоразбавляемая акрилатная морилка.
Область применения	Предназначена для морения отшлифованных поверхностей под покрывной лак "Паркетти-Ясса". Применяется для паркетных и дощатых полов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	15-20 м ² /л при нанесении кистью, 20-25 м ² /л при нанесении флотексным шпателем.
Сухой остаток	ок. 10%.
Плотность	1,0 кг/л.
Разбавитель	При необходимости разбавляется водой.
Способ нанесения	Наносится флотексным шпателем или широкой кистью по направлению волокон дерева.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли – около часа. Следующий слой морилки можно наносить через 3 - 4 часа. Покрытие лаком "Паркетти-Ясса" можно производить через 3-4 часа после нанесения второго слоя морилки.
Блеск	ЕР.
Цвет	По каталогу "Гамма цветов колеруемых лаков Тиккурила".
Хранение	Защищать от мороза.
Тара	0,9 л и 2,7 л.

ПАРКЕТТИ – ЯССЯ морилка**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Условия при лакировке	Деревянная поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Температура воздуха и поверхности должна быть +15-20°C, а относительная влажность воздуха 30-80%.
Шлифовка и заделка	<p>Отшлифовать паркетные и дощатые полы до гладкого состояния шлифовальной машиной. Заделать щели шире 0,5 мм массой, изготавливаемой из пыли от шлифовки и грунтовочного лака. Наносить массу плотно по всему полу крест-накрест шпателем из нержавеющей стали. Через 30-60 минут отшлифовать пол по направлению текстуры древесины или света от окна (шкуркой № 100 или 120). Тщательно проверить, чтобы масса осталась только в щели, а не на полу. Пыль от шлифовки тщательно удалить пылесосом.</p> <p>Для достижения особенного гладкого конечного результата, пол рекомендуется слегка увлажнить, например, тряпкой или губкой. После высыхания отшлифовать вставшие торчком деревянные волокна (шкурка № 230).</p>
Морение нового непокрытого пола	<p>Морилку тщательно перемешать перед применением, а также во время работ с целью обеспечения равномерного размешивания пигментного концентрата в ней. Производить контрольную выкраску на кусочек древесины подлежащей морению поверхности. Натуральный цвет дерева просвечивает сквозь морилку и может влиять на конечный результат (цвет).</p> <p>Наносить в тонкий слой флотексным шпателем по направлению волокон древесины. Работу рекомендуется тщательно планировать, чтобы было возможно наносить морилку непрерывно от края к краю обрабатываемой поверхности. Дощатые полы можно морить кистью по одной доске за раз. Наносить второй слой морилки через 3-4 часа после нанесения первого. Мореный пол покрывают лаком "Паркетти-Ясся" через 3-4 часа после нанесения второго слоя морилки.</p>
Покрывная лакировка	После высыхания морилки лакировать пол покрывным лаком "Паркетти-Ясся" 2-3 слоями при помощи флотексного или мохерового шпателя. Лак тщательно перемешать перед применением, а также во время работ с целью обеспечения равномерного размешивания матирующего компонента в нем. Неровные дощатые полы лакировать кистью. Наносить первый слой тонко и дать просохнуть поверхности не меньше одного часа. Наносить второй слой и дать просохнуть часа 3 до нанесения третьего слоя. Третий слой наносить толстым слоем лака. Для лакировки использовать кисть, предназначенную для нанесения водоразбавляемых материалов, или наносить лак легким движением - не тереть.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты вымыть водой или моющим средством "Пенсселипесу".
Уход	<p>Мореная лакированная поверхность достигает своей износостойкости в течение примерно двух недель после обработки. Избегать очистки поверхности в данный период.</p> <p>Поверхность можно очищать мягкой щеткой или тканью. Загрязненную поверхность можно очищать нейтральными (pH 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки.</p>
ОХРАНА ТРУДА	<p>Работу выполнить тщательно и осторожно, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом.</p> <p>На материал имеется паспорт техники безопасности.</p>
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или в почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.