

**ПАРКЕТТИ-ЯССЯ покрывной лак****PARKETTI-ÄSSÄ pintalakka**

Код 005 3911, -3912

<b>Тип</b>	Водоразбавляемый полиуретаново-акрилатный лак.
<b>Область применения</b>	Предназначен для лакировки и ремонта отшлифованных деревянных поверхностей внутри здания.  Применяется внутри зданий для паркетных и дощатых полов, а также других деревянных поверхностей, подвергающихся сильному износу.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Расход</b>	10-15 м <sup>2</sup> /л на однослойное нанесение.
<b>Сухой остаток</b>	ок. 32%.
<b>Плотность</b>	1,0 кг/л.
<b>Разбавитель</b>	При необходимости разбавляется водой.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью или шпателем.
<b>Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%</b>	Межслойная выдержка рассматривается в инструкции по применению. Поверхность готова к эксплуатации через 12 ч. после нанесения последнего слоя. Избегать сильного износа в течение 2 первых недель после лакировки. В течение первой недели после лакировки не класть на пол ковры или другие замедляющие высыхание товары.
<b>Блеск</b>	Глянцевый (005 3911), полуглянцевый (005 3912).
<b>Износостойкость</b>	Хорошая.
<b>Стойкость к мытью</b>	Выдерживает очистку всеми обычными моющими средствами.
<b>Стойкость к растворителям</b>	Выдерживает вытирание, например, уайт-спиритом, а неустойчив к нитрорастворителям.
<b>Хранение</b>	Защищать от мороза.
<b>Тара</b>	1 л, 3 л, 10 л.

**ПАРКЕТТИ-ЯССЯ покрывной лак****ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Условия при лакировке</b>	Деревянная поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Температура воздуха и поверхности должна быть выше +15°C, а относительная влажность воздуха – менее 80%.
<b>Шлифовка и заделка</b>	Отшлифовать шлифовальной машиной паркетные или дощатые полы до гладкого состояния. Заделать щели шире 0,5 мм массой, изготавливаемой из пыли от шлифовки и грунтовочного лака. Наносить массу плотно по всему полу крест-накрест шпателем из нержавеющей стали. Через час шлифовать пол по направлению текстуры древесины или света от окна (шкуркой № 100 или 120). Пыль от шлифовки тщательно удалить пылесосом.
<b>Лакировка нового непокрытого паркета</b>	<p>Для проверки соответствия лака для конкретного паркета сделать пробную лакировку на небольшом участке из такого же паркета.</p> <p>Загрунтовать пол грунтовочным лаком "Паркетти-Ясся". Лак слегка перемешать перед применением, не взбивая воздух с ним. Налить грунтовочный лак на пол и нанести тонким слоем шпателем из нержавеющей стали по направлению волокон или текстуры древесины. Дать высохнуть ок. часа. При необходимости отшлифовать поверхность (шкуркой № 150). Пыль тщательно удалить пылесосом. Нанести еще 1-2 слоя грунтовочного лака, поверхности дать просохнуть 30-60 минут до нанесения следующего слоя. После высыхания грунтовочного лака нанести 2-3 слоя покрывного лака "Паркетти-Ясся". Лак тщательно перемешать с целью обеспечения равномерного размешивания матирующего компонента в нем.</p> <p>Неровные дощатые полы лакировать покрывным лаком "Паркетти-Ясся" при помощи кисти. Первый слой наносится тонко и поверхности дается подсохнуть в течение не меньше одного часа. Отшлифовать пол и тщательно удалить пыль пылесосом. Нанести второй слой и дать просохнуть часа 3 до нанесения третьего слоя. Третью лакировку производить в толстый слой. Для лакировки использовать кисть, предназначенную для нанесения водоразбавляемых материалов, или наносить лак легким движением – не тереть.</p>
<b>Лакировка ранее лакированного паркета</b>	Лакированный на заводе-изготовителе или не сильно изношенный ранее лакированный паркет обезжирить и очистить от грязи. Если старое покрытие находится в плохом состоянии, поверхность отшлифовать до чистого дерева и лакировать, как описано выше. Отшлифовать паркет до матового состояния шлифовальной машиной (шкуркой № 120 или 150). Пыль от шлифовки удалить пылесосом и вытереть пол увлажненной, чистой, неворсистой тканью. Перед началом работ необходимо произвести контрольную лакировку для проверки совместимости нового и старого лака. Наносить покрывной лак в 2-3 слоя мохеровым или флотексным шпателем.
<b>Очистка инструментов</b>	Рабочие инструменты промыть водой или моющим средством "Пенсселипесу".
<b>Уход</b>	Лакированная поверхность достигает своей окончательной износостойкости и химстойкости через примерно 2 недели после лакировки. В этот период избегать очистки поверхности. Очищать поверхность мягкой щеткой или тряпкой. Грязные участки очищать тканью, намоченной в нейтральном моющем растворе (pH 6-8).
<b>ОХРАНА ТРУДА</b>	<p>Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом.</p> <p>По лаку имеется паспорт техники безопасности.</p>
<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.