

ПАРКЕТТИ-ЯССЯ грунтовочный лак**PARKETTI-ÄSSÄ pohjalakka**
Код 005 3913

Тип	Водоразбавляемый акрилатный грунтовочный лак на полиуретановой основе.
Область применения	Предназначен для грунтования отшлифованных поверхностей под покрывной лак "Паркетти-Ясса". Применяется для паркетных и дощатых полов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	15-20 м ² /л при нанесении в один слой стальным шпателем.
Сухой остаток	ок. 32%.
Плотность	1,1 кг/л.
Разбавитель	При необходимости разбавляется водой.
Способ нанесения	Наносится тонким слоем шпателем из нержавеющей стали.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	См. инструкцию по применению.
Хранение	Защищать от мороза.
Тара	1 л, 3 л, 10 л.

ПАРКЕТТИ-ЯССЯ грунтовочный лак**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

- Условия при лакировке** Деревянная поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Температура воздуха и поверхности должна быть выше +15°C, а относительная влажность воздуха менее 80%.
- Шлифовка и заделка** Проводимая согласно инструкции шлифовка уменьшает расход лака и ускоряет высыхание. Если деревянная поверхность остается слишком шероховатой, древесина впитывает много лака, вследствие чего увеличивается расход и замедляется высыхание.
- Отшлифовать шлифовальной машиной паркетные и дощатые полы до гладкого состояния. Заделать щели шире 0,5 мм массой, изготовляемой из пыли от шлифовки и грунтовочного лака. Наносить массу плотно по всему полу крест-накрест шпателем из нержавеющей стали. Через час отшлифовать пол по направлению текстуры древесины или света от окна (шкуркой № 100 или 120). Пыль от шлифовки тщательно удалить пылесосом.
- Лакировка** Для проверки соответствия лака для конкретного паркета сделать пробную лакировку на небольшом участке из такого же паркета.
- Лак слегка перемешать перед применением, не взбивая воздух с ним. Налить грунтовочный лак на пол и нанести тонким слоем шпателем из нержавеющей стали по направлению волокон или текстуры древесины. Дать высохнуть около часа. При необходимости отшлифовать поверхность (шкуркой № 150). Пыль тщательно удалить пылесосом. Наносить еще 1-2 слоя грунтовочного лака, причем дать поверхности просохнуть 30-60 минут до нанесения следующего слоя. После высыхания грунтовочного лака наносить 2-3 слоя покрывного лака "Паркетти-Ясса".
- Очистка инструментов** Рабочие инструменты промыть водой или моющим средством "Пенсселипесу".
- Уход** Лакированная поверхность достигает своей окончательной износостойкости и химстойкости примерно через 2 недели после лакировки. В этот период избегать очистки поверхности.
- Очищать поверхность мягкой щеткой или тряпкой. Грязные участки очищать тканью, намоченной в нейтральном моющем растворе (рН 6-8).
- ОХРАНА ТРУДА** Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом.
- На материал имеется паспорт техники безопасности.
- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.