

ПЕТСИЛАККА**PETSILAKKA**
Код 005 0020 – 0023

Тип	Цветной алкидный лак.
Область применения	Предназначен для лакировки деревянных поверхностей как внутри, так и снаружи здания, согласно инструкции по применению. Применяется для лакировки мебели, дверей, лестниц, перил, лодок.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	10-14 м ² /л. Расход лака колеблется в зависимости от требуемого оттенка.
Сухой остаток	ок. 38 %.
Плотность	0,9 кг/л.
Разбавитель	Уайт-спирит 1050.
Способ нанесения	Наносится кистью или распылением.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50 %.	От пыли – 4 часа. Для обращения – 12 часов. Следующий слой лака можно наносить через 24 часа. На время высыхания влияют тип лакируемой поверхности и толщина слоев.
Блеск	Совершенно глянцевый.
Цвет	Дуб, орех, махагон, черный.
Износостойкость	Хорошая.
Стойкость к мытью	Хорошая при применении обыкновенных моющих средств.
Стойкость к растворителям	Устойчив к уайт-спириту и хозяйственному спирту, а не устойчив, например, к нитрорастворителям.
Маслостойкость	Выдерживает растительные и животные жиры, смазочные масла и консистентные смазки.
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. В неплотно закрытой или неполной таре лак не выдерживает длительного хранения.
Тара	1/3 л и 1 л.

ПЕТСИЛАККА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Условия при лакировке** Лакируемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха и лакируемого объекта выше +5°C и относительная влажность воздуха менее 80%.
- Предварительная подготовка**
- Новая деревянная поверхность:**
Очистить поверхность от пыли и грязи. Обработать наружные деревянные поверхности составом "Валтти-Похьюсте".
- Ранее лакированная поверхность:**
Вымыть поверхность щелочным смывочным раствором, например, раствором "Маалипесу", тщательно промыть водой. Удалить старый лак скребком. Поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить.
- Лакировка** Лак тщательно перемешивать перед применением. Произвести контрольную лакировку на отдельной доске или незаметном участке, для проверки правильного оттенка. Если оттенок лака слишком темный, его можно разбавить Уайт-спиритом 1050. Нанести лак "Петсилакка" в 1-3 слоя, в зависимости от требуемой степени насыщенности оттенка.
При лакировке наружных деревянных поверхностей рекомендуется производить финишную лакировку лаком "Уника Супер" в 1-2 слоя.
- Очистка инструментов** Рабочие инструменты промыть уайт-спиритом или моющим средством "Пенсселипесу".
- Уход** Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежелакированной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. В случае необходимости, для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью.

Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (pH 8-10). После очистки поверхность необходимо вымыть тщательно чистой водой.
- ОХРАНА ТРУДА** Содержит алифатический уайт-спирит и скипидар.

ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ С КОЖЕЙ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ.
Не вдыхать паров растворителей и красочной пыли от распыления. Организовать эффективный воздухообмен. Носить защитные перчатки.

На лак имеется паспорт техники безопасности.
- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** Не выливать в канализацию, водоемы и в почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.