

СИРО МАТ**SIRO HIMMEÄ**

Код 891 0201

Тип	Совершенно матовая краска на чистом акрилатном связующем, обладающая великолепной укрывистостью.
Область применения	Предназначена для первичной или ремонтной окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных поверхностей, кирпичных, картонных древесностружечных, и древесноволокнистых поверхностей, а также обоев внутри здания. Применяется для окраски стен и потолков в сухих помещениях.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	На впитывающие поверхности – 3-7 м ² / л, на невпитывающие поверхности – 7-10 м ² / л.
Сухой остаток	ок. 35 %.
Плотность	ок. 1,5 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,017" – 0,021". Допускается разбавлять на 0-10% по объему.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли – 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа.
Блеск	Совершенно матовый.
Базис	АР.
Цвет	Белый, а также светлые цвета по каталогам "Тиккурила Симфония". Применять только половину от указанного в рецептуре объема пигментных паст. Возможны незначительные отклонения от цветов эталона. Перед применением рекомендуется всегда проверять точность цвета.
Стойкость к мытью	Выдерживает очистку мокрой тряпкой и легкое мытье.
Термостойкость	85°C.
Хранение	Защищать от мороза.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.

СИРО МАТ**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +5°C, и относительная влажность воздуха менее 80%.
Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости выровнять поверхность шпатлевкой серии "Спаккели" или "Престо". Высохшую поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Окрасить краской "Сиро Мат". Ранее окрашенная поверхность: Поверхность вымыть разбавленным моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Твердую, глянцевую поверхность отшлифовать до матового состояния. Неровности выровнять универсальной шпатлевкой "Спаккели" или "Престо", высохшую поверхность отшлифовать, а пыль удалить. Окрасить краской "Сиро Мат".
Окраска	Неокрашенная поверхность: Краску тщательно перемешать перед применением. При необходимости разводить водой. Наносить валиком, кистью или распылением в 1-2 слоя. Ремонтная окраска: Ремонтная окраска покрытия из "Сиро Мат" производится этой же краской или краской такого же типа. См. пункт "Предварительная подготовка".
Очистка инструментов	Удалить лишнюю краску с инструмента, после чего незамедлительно промыть водой. Слегка затвердевшую краску можно удалить легко с инструментов при помощи средства "Пенсселипесу".
Уход	При необходимости не ранее, чем через месяц после окраски, поверхность очистить нейтральным моющим раствором (рН 6-8) с помощью выжатой мягкой влажной ткани или губки. Придерживаться инструкций производителя по приготовлению раствора. После очистки поверхность должна высохнуть. Со свежеекрасочной поверхностью следует обращаться осторожно в течение нескольких недель, т.к. при нормальных условиях покрытие достигает своей окончательной твердости только через месяц. В случае, если придется очищать поверхность ранее этого срока, рекомендуется легкая очистка мягкой влажной тканью, избегая натирания.
ОХРАНА ТРУДА	Работу выполнить с особой осторожностью и тщательностью, избегая лишнего, ненужного соприкосновения с материалом. По краске имеется паспорт техники безопасности.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.