

**СПАККЕЛИ ПУУКИТТИ шпатлевка по дереву****SPAKKELI Puukitti**

Код 007 2200, -2203, -2205, -2207, -2210, -2208

<b>Тип</b>	Водоразбавляемая шпатлевка специального применения. После высыхания "Пуукитти" повторяет натуральный цвет дерева (под сосну, березу, дуб, бук, махагон).
<b>Область применения</b>	Предназначена для заделки неровностей на деревянных поверхностях внутри помещения. Заделанное место легко лакировать, окрашивать или морить.  Применяется для мебели, дверей, панельных стен и потолков и других деревянных поверхностей.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Сухой остаток</b>	67%.
<b>Плотность</b>	1,8 кг/л.
<b>Разбавитель</b>	Вода.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится шпателем.
<b>Время высыхания</b>	Нетолстый слой шпатлевки можно шлифовать через 4 часа, толстые заделки считаются высохшими для шлифовки на следующий день.
<b>Цвет</b>	Под сосну (2203), березу (2200), дуб (2205), бук (2207), махагон (2210), белый (2208).
<b>Хранение</b>	Защищать от мороза.
<b>Тара</b>	½ л береза, дуб, бук, махагон. ½ л, 10 л сосна.

**СПАККЕЛИ ПУУКИТТИ шпатлевка по дереву****ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

**Условия при обработке** Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха выше +5°C и относительная влажность воздуха менее 80%.

**Шпатлевание** Очистить поверхность от грязи. Пыль и посторонние включения удалить щеткой. Наносить шпатлевку шпателем и при необходимости разводить водой. Углубления большого размера рекомендуется шпатлевать в несколько слоев. Поверхность шлифовать, пыль удалить. Поверхность можно морить, например, морилкой для панелей "Пиртти" или лаком-морилкой "Дикко Колор".

Лакировку можно производить, например, лаками "Кива" для внутренних работ, "Панели-Ясса" для панелей, матовым лаком "Яло", универсальным лаком "Миранол" или каталитическим лаком "Диккопласт".

**Очистка инструментов** Рабочие инструменты вымыть водой.

**ОХРАНА ТРУДА** Работу выполнить тщательно и осторожно, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом.

На шпатлевку имеется паспорт техники безопасности.

**ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.