

**ТЕХО краска для оконных рам****ТЕНО ikkunamaali**  
Код 566-серия

<b>Тип</b>	Быстровсыхающая алкидная краска на масляной основе, содержащая противоплесневые компоненты.
<b>Область применения</b>	Предназначена для окраски новых и ранее окрашенных наружных деревянных поверхностей.  Применяется для окраски оконных рам, дверей и садовой деревянной мебели.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Расход</b>	8-10 м <sup>2</sup> /л.
<b>Сухой остаток</b>	Ок. 73% в зависимости от цвета.
<b>Плотность</b>	Ок. 1,2 кг/л в зависимости от цвета.
<b>Разбавитель</b>	Уайт-спирит 1050.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью.
<b>Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%</b>	Окрашенная поверхность сухая через 24 часа.
<b>Блеск</b>	Полуглянцевый.
<b>Базис</b>	А и С.
<b>Цвет</b>	Согласно каталогу "Краски для наружных работ", а также большинство цветов каталогов «Тиккурила Симфония».
<b>Хранение</b>	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. В неплотно закрытой или неполной таре краска не выдерживает длительного хранения.
<b>Тара</b>	базис А - 0,9 л, 2,7 л, 9 л. базис С - 0,9 л, 2,7 л.

**ТЕХО краска для оконных рам****ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Условия при окраске</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +5°C, и относительная влажность воздуха менее 80%.
<b>Предварительная подготовка</b>	<b>Неокрашенная поверхность:</b> Очистить поверхность от грязи и пыли, плесени и посторонних включений. Древесину загрунтовать грунтовочным антисептиком "Валтти-Похьюсте". Защитить ржавеющие металлические детали, например, шляпки гвоздей, противокоррозионной грунтовкой "Ростекс". Смолу удалить и сучки обработать изолирующим лаком "Оксалакка". <b>Ранее окрашенная поверхность:</b> С ранее окрашенной поверхности удалить старую краску скребком и щеткой. Промыть ранее окрашенную поверхность моющим средством "Маалипесу" или гипохлоритным составом "Хомеенпойсто", согласно инструкции по применению. Отшлифовать глянцевые поверхности до матового состояния и скруглить острые кромки. Пыль от шлифовки удалить. Очищенные до чистого дерева поверхности покрыть грунтовочным антисептическим составом "Валтти-Похьюсте". Заделать возможные трещины подходящей замазкой для окон (сначала убедиться в хорошей адгезии замазки к краске).
<b>Окраска</b>	Перед применением краску тщательно перемешать. Загрунтовать поверхность краской "Техо для оконных рам", разбавленной Уайт-спиритом 1050 на 10%, либо "Масляной грунтовкой" или грунтовкой "Еху". Для ремонта поверхностей, ранее окрашенных полиуретановой или каталитической краской применять адгезионную грунтовку "Отекс". Наносить краску кистью. К покрывной окраске приступить не ранее, чем через сутки после грунтования. Окрасить неразбавленной краской "Техо для оконных рам" в 1-2 слоя. Наносить краску также на поверхность стекла полосой шириной в 1-2 мм. При необходимости, краску можно разводить Уайт-спиритом 1050.
<b>Очистка инструментов</b>	Рабочие инструменты промыть уайт-спиритом или моющим средством "Пенсселипесу".
<b>Уход</b>	В нормальных условиях свежееокрашенное покрытие достигает своей окончательной твердости и износостойкости в течение четырех недель после окраски. В данный период поверхность можно очищать легкой очисткой мягкой щеткой или влажной тряпкой. Загрязненную поверхность можно очищать моющим раствором "Хуолтопесу" (1 часть "Хуолтопесу" на 10 частей воды) не ранее чем через месяц. Особенно загрязненные поверхности можно очищать сильным раствором (1 часть "Хуолтопесу" на 1 часть воды). После очистки промыть поверхность чистой водой и дать высохнуть.
<b>ОХРАНА ТРУДА</b>	Содержит алифатический уайт-спирит. <b>ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО.</b> Не вдыхать паров растворителей или красочной пыли. Организовать эффективный воздухообмен. На материал имеется паспорт техники безопасности.
<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	Не выливать в канализацию, водоем или на землю. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.