

ТЕРМАЛ силиконоалюминиевая краска**TERMAL silikonialumiinimaali**

Код 006 7680

| | |
|---------------------------|---|
| Тип | Алюминиевая краска для термостойких покрытий на основе силиконовой смолы. |
| Область применения | Предназначена для окраски металлических поверхностей внутри и снаружи помещений. Выдерживает высокие температуры вплоть до красного каления железа. Применяется для окраски печей, печных заслонок, трубопроводов, глушителей автомашин и т.п. нагреваемых металлических поверхностей. |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| | |
|--|--|
| Расход | 16-20 м ² /л. |
| Сухой остаток | 22 %. |
| Плотность | 1,0 кг/л. |
| Разбавитель | Растворитель 1018 или Универсальный растворитель 1060. |
| Способ нанесения | Наносится кистью или распылением. |
| Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50% | От пыли – прим. 10 мин. Для обработки – прим. 30 мин. при нормальных условиях. Окончательное отверждение при 230°C – один час. |
| Блеск | Блеск металла. |
| Цвет | Алюминиевый. |
| Термостойкость | Выдерживает высокие температуры (до темнокрасного каления железа). |
| Хранение | Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. |
| Тара | 1/10 л и 1/3 л. |

ТЕРМАЛ силиконоалюминиевая краска**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Условия при окраске Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха выше +5°C и относительная влажность воздуха менее 80%.

Предварительная подготовка **Неокрашенная поверхность:**
Очистить поверхность от грязи и пыли. Обезжирить Уайт-спиритом 1050 или моющим средством "Маалипесу", тщательно промыть водой и высушить.

Ранее окрашенная поверхность:
Удалить отслаивающийся слой скребком или стальной щеткой.

Окраска Краску тщательно перемешать перед применением. Перемешивать также во время окраски. Краску наносят тонким слоем кистью или распылением, рекомендуемая толщина сухой пленки 15 мкм. Обычно достаточно нанесения в один слой. **Внимание!** Окончательное отвердевание покрытия предполагает нагревание при температуре 230°C в течение 1 часа.

Очистка инструментов Рабочие инструменты вымыть Растворителем 1031 или Универсальным растворителем 1060 или моющим средством "Пенсселипесу".

ОХРАНА ТРУДА Содержит ксилол.

ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. ВРЕДНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПРИ ВДЫХАНИИ И СОПРИКОСНОВЕНИИ С КОЖЕЙ.

Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли от распыления. Организовать эффективный воздухообмен или носить респиратор. Носить защитную одежду и перчатки.

По краске имеется паспорт техники безопасности.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.