

УНИКА**UNICA**
Код 525-серия

Тип	Алкидная краска специального применения.
Область применения	Применяется для окраски металлических и деревянных поверхностей внутри и вне помещений. Применима также по многим пластмассовым поверхностям, например, для окраски лодок из стекловолокна и пластмассы (не для подводных частей). Предназначена для окраски транспортных средств, лодок, машин и оборудования, мебели, рабочих инструментов, разных металлоконструкций и т.д.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	По гладкому дереву 10-12 м ² /л, по металлу и пластмассе 12-14 м ² /л.
Сухой остаток	42 %.
Плотность	0,9-1,2 кг/л в зависимости от цвета.
Разбавитель	Уайт-спирит 1050 или Растворитель 1032 для распыления.
Способ нанесения	Наносится кистью, распылением или валиком (с коротким ворсом). При распылении под высоким давлением применять сопло 0,009" – 0,013", т.е. 0,230-0,330 мм и разбавить краску на 5-20% по объему. При нанесении под низким давлением применять сопло диаметром 1,4-1,8 мм и разбавить краску на 25-35% по объему (ДИН4 18-25 сек.). При нанесении краски распылением толщина сухой пленки не должна превышать 40 мкм.
Время высыхания при +23 °С и относительной влажности 50 %	При толщине сухой пленки 40 мкм - от пыли 2 ч. Для нанесения следующего слоя -16 ч. На высыхание влияют относительная влажность воздуха, температура, воздухообмен и толщина пленки.
Блеск	Полуглянцевый.
Базис	А и С.
Цвет	Колеруется по каталогам «Тиккурила Симфония».
Атмосферостойкость	Хорошая.
Износостойкость	Хорошая.
Стойкость к мытью	Хорошая при применении обычных моющих средств.
Термостойкость	120 °С, светлые цвета в некоторой мере желтеют при температуре выше 80 °С.
Светостойкость	Хорошая.
Химстойкость	Устойчива к скипидару, уайт-спириту и денатурату, а не устойчива к нитрорастворителям. Выдерживает смазочные масла и консистентные смазки, а также чистящие химикаты, слабые щелочи и кислоты.
Хранение	Выдерживает хранения и транспортировку при низких температурах.
Тара	Готовые цвета: 1/3 л, 1 л, 10 л. Базисная краска: 0,225 л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л.

УНИКА**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше +5 °С, а относительная влажность воздуха менее 80 %.
Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Очистить неокрашенные деревянные и металлические поверхности от грязи, пыли, масла и жира. Возможную белую ржавчину удалить щеткой с оцинкованной поверхности. Пластмассовую поверхность вытереть растворителем, например, Универсальным растворителем 1060. Поверхность отшлифовать и пыль удалить. Из-за специфического характера пластмасс разного типа до окраски всей поверхности рекомендуется проверить воздействие растворителя и адгезию краски на небольшом участке. Деревянные поверхности, ДВП и ДСП грунтовать грунтовкой "Еху" или "Отекс". Металлические поверхности грунтовать противокоррозионной грунтовкой "Ростекс" или "Ростекс Супер", а оцинкованные и алюминиевые поверхности грунтовкой "Ростекс Супер". До грунтования алюминиевые поверхности следует отшлифовать. Ранее окрашенная поверхность: Вымыть поверхность моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой и дать просохнуть. Отслаивающуюся краску удалить скребком. Всю поверхность отшлифовать и пыль от шлифовки удалить. Неровности выправить алкидной шпатлевкой "Спаккели" или "Лаккакитти". Заделанные участки отшлифовать и пыль удалить. Находящиеся в плохом состоянии деревянные поверхности грунтовать грунтовкой "Еху" или "Отекс", а металлические поверхности противокоррозионной грунтовкой "Ростекс" или "Ростекс Супер".
Окраска	Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости для нанесения кистью развести "Уайт-спиритом 1050", а для распыления – "Растворителем 1032". Наносить краску кистью, валиком или распылением в 1-2 слоя.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть уайт-спиритом или моющим средством "Пенсселипесу".
Уход	Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеекрасочной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью. Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (рН 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (рН 8-10). После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой.
ОХРАНА ТРУДА	Содержит уайт-спирит. ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. Не вдыхать паров растворителей или красочной пыли. Организовать эффективный воздухообмен. На краску имеется паспорт техники безопасности.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.