

**ВАЛТТИ АКВАБЕЙС****VALTTI AKVABASE**

Код 005 3500

<b>Тип</b>	Грунтовочный антисептик для наружных работ, содержащий растительное масло. "Валтти Аквабейс" впитывается в древесину и замедляет воздействие влаги, плесени и синевы.
<b>Область применения</b>	Предназначен для защиты и грунтовки наружного пиленого и строганого пиломатериала и деревянных конструкций, бревен и пропитанной под давлением древесины до финишной отделки. Бесцветный грунтовочный антисептик не защищает древесину от воздействия солнечного света, поэтому финишную отделку рекомендуется производить как можно скорее. Возможность подкolorовать состав под цвет дерева, придает древесине более хорошую защиту от солнечных лучей. Применение в других целях и не в соответствии с инструкцией запрещается. Применяется для обработки всех деревянных конструкций, подлежащих дальнейшей обработке лессирующими антисептиками или окраске (кроме красок на основе красной охры).

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Расход</b>	На пиленую поверхность 4-6 м <sup>2</sup> /л. На строганую поверхность и бревна 8-10 м <sup>2</sup> /л.
<b>Сухой остаток</b>	20,4 %.
<b>Плотность</b>	ок. 1 кг/л.
<b>Разбавитель</b>	Вода.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью, погружением или распылением.
<b>Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%</b>	На отлип – приблизительно через 30 минут. Следующий слой можно наносить через сутки.
<b>Цвет</b>	Бесцветный, можно колеровать в цвет "под дерево" (TVT 030K).
<b>Хранение и транспортировка</b>	Защищать от мороза.
<b>Тара</b>	0,9 л, 2,7 л, 9 л.

**ВАЛТТИ АКВАБЕЙС****ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Условия при окраске</b>	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Во время обработки и высыхания состава температура должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха менее 80%.
<b>Предварительная подготовка</b>	Очистить поверхность от грязи и пыли, плесени и посторонних включений. Покрытые плесенью поверхности промыть составом "Хоомеенпойсто" или "Техопесу", согласно инструкции по применению. Защитить растения от брызг антисептика.
<b>Обработка</b>	Деревянную поверхность обработать антисептиком "Валтти Аквабейс" в возможно ранней стадии строительства. Антисептик наносится обильным слоем кистью, щеткой, погружением или распылением. Торцевые концы древесины обработать с особой тщательностью. Колерованный "Валтти Аквабейс" тщательно перемешать перед применением, а также во время обработки.
<b>Очистка инструментов</b>	Рабочий инструмент промыть водой или моющим средством "Пенсселипесу".
<b>Уход</b>	<p>Поверхность можно подвергать легкой сухой или водной очистке с помощью мягкой щетки не ранее, чем через неделю после обработки.</p> <p>Загрязненные поверхности можно очищать моющим средством "Хуолтопесу" (1 часть "Хуолтопесу" на 10 частей воды) не ранее чем через месяц после обработки. Пятна и особенно грязные места очищать более сильным раствором (1:1). После очистки поверхность промыть чистой водой и оставить высохнуть.</p>
<b>ОХРАНА ТРУДА</b>	<p>Содержит 3-йод-2-пропинилбутилкарбамат (1,2%).</p> <p>Избегать попадания на кожу. При проглатывании внутрь незамедлительно обратиться к врачу и показать данную спецификацию или этикетку.</p> <p>На материал имеется паспорт техники безопасности.</p>
<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.